

## Teknisk information för Upofloor Xpression

Egenskap	Standard	Data
Produkt	EN 14565	PVC- och mjukgörarfria designgolv
Användning	EN ISO 10874/EN 685	23/34/43
Total vikt	EN ISO 23997	3400 g/m <sup>2</sup>
Total tjocklek	EN ISO 24346	2,0 mm
Ionomer slitskikt		Ja
Storlek Classic Wood	EN ISO 24342	101,6x914,4 mm
Leveransförpackning		2,78 m <sup>2</sup>
Storlek Clean, Rustic, Graphic Wood	EN ISO 24342	177,8x1219,2 mm
Leveransförpackning		4,33 m <sup>2</sup>
Storlek Moods, Stripes, Terra	EN ISO 24342	500x500 mm
Leveransförpackning		5,0 m <sup>2</sup>
Brandtålighet	EN 13501-1	C <sub>fi</sub> -s1
Certifieringar för inomhusluft		FloorScore, M1, Ü-sign, Der Blaue Engel, Austrian, Ecolabel
Intryckskänslighet	EN ISO 24343-1	<0,05 mm
Måttstabilitet	EN 434 (6h 50° C)	<0,2%
Slitmotstånd	EN 660-2	Grupp T
Färgfasthet	EN ISO 105-B02	≥6
Halkmotstånd	EN 13893 DIN 51130	DS (>0.3) R9
Flexibilitet	EN ISO 24344 Metod A	40 mm
Elektriska egenskaper	EN 1815	<2kV (antistatisk)
Kemikalieresistens	EN ISO 26987	Utmärkt
Golvvärme		Rekommenderas max +28° C
Bakterietillväxt		Fungerar inte som grogrund för bakterietillväxt

### Leverantörsinformation:

Upofloor Oy  
 Box 8  
 371 01 Nokia  
 FINLAND  
[www.upofloor.com](http://www.upofloor.com)

Kvalitetscertifiering: ISO 9001  
 Miljöcertifiering: ISO 14001