

PRODUKTDATABLAD UPOFLOOR ZERO SOUND

Uppdaterad: 2016-08. Aktuell teknisk information finns på www.ehrenborgflooring.com

EGENSKAP	STANDARD	DATA
Typ av golvbeläggning	EN 14565	Plastmatta av termoplastiska polymerer
Bruksklass	EN ISO 10874	23, 33
Total tjocklek	EN ISO 24346	3,6 mm
Total vikt	EN ISO 23997	3,8 kg/m ²
Ionomer slitskikt		Ja
Rullängd	EN ISO 24341	8-20 m
Rullbredd	EN ISO 24341	145 cm
Brandklass	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Certifieringar för inomhusluft Emissioner		M1
Intryckskänslighet	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm
Ljushårdighet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Friktion	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R9
Elektriska egenskaper	EN 1815	< 2kV (antistatisk)
Isolationsmotstånd	EN 1081	> 100 GΩ
Stegljuddämpning	ISO 717/2	Δ Lw 15 dB
Kemikalieresistens	EN ISO 26987	Utmärkt
Golvvärme		Rekommenderas max +28° C
Bakterieresistens		Utmärkt

BEAKTA:

Golv med skumbaksida är mjukare än motsvarande produkt utan. Tänk på att det kan innebära större rullmotstånd och att väldigt tunga laster kan skapa intrycksmärken.

Kvalitetscertifiering: ISO 9001

Miljöcertifiering: ISO 14001



Leverantörsinformation: Upofloor Oy, Box 8, 371 01 Nokia, Finland. www.upofloor.com