PRODUKTDATENBLATT

Epifanes Teak Oil Sealer

Traditionelles Imprägnieröl

Type	Oxidativ trocknend
Basis	Leinenöl / Alkydharz
Produktbeschreibung	Schützt Teakholz vor dem Vergrauen durch den Einfluss von Witterung. Ideal für die Pflege von Teakdecks.
Anwendungsbereich	Geeignet für den Innen- und Außenbereich über der Wasserlinie, in Süß– oder Salzwasserrevieren. Sehr gut für die Pflege von Teakdecks oder anderen Teakflächen an Bord, die einer starken Beanspruchung ausgesetzt sind, wie z.B. Handläufe, Teakmöbel oder Grätings. Auch geeignet für die offenporige Pflege von anderen Tropenhölzern wo eine natürliche Holzfärbung gewünscht ist.
Farbton	Bernsteinfarben
Glanz	n.a.
Dichte bei 20°C.	0,91 kg/dm³
Viskosität	50 Sekunden ISO-cup 6mm
Feststoffgehalt	52 +- 2 vol %
VOC-Gehalt	348 g/ Liter
Verpackung	1000 ml
Haltbarkeit	In originaler ungeöffneten Verpackung und bei dunkler Lagerung zwischen 5 - 25°C : Mind. 3 Jahren ab Produktionsdatum
Verarbeitungsbedingungen	Temperatur mind. 8°C. - max 28°C. Luftfeuchtigkeit mind. 50% - max 85%
Pinselverdünner	Epifanes Farbverdünner für 1K Farben
Spritzverdünner	n.a.
Werkzeuge	Fusselfreier Lappen oder Pinsel
Empfohlene Schichtdicke	Nass in nass auftragen bis die Sättigung des Holzes erreicht ist.
Untergrundvorbereitung	Alle Verunreinigungen auf dem Holz mit einem nicht schleifenden und nicht bleichenden Reiniger entfernen. Holz mit dem Epifanes1 Komponenten Spritzverdünner entfetten.
Ergiebigkeit theoretisch	7m² pro Liter @ 1µm Trockenschicht
Ergiebigkeit praktisch	Ahängig von vielen Faktoren, wie z.B Auftragverfahren, Untergrundbedingung, Saugkraft des Holzes, Bedingungen während der Verarbeitung, Materialverlust u.s.w.
Verarbeitungshinweise	Im Normalfall sind zwei Aufträge ausreichend. Jeglichen Schichtaufbau zu jederzeit vermeiden. Überschüssiges Material mit einem fusselfreien Lappen aufnehmen.
Überarbeitungsinterval	Abhängig von den klimatischen Bedingungen
Persönliche Schutzmaßnahmen	Der Verwender dieses Produktes sollte sich den Nationalgesetzen der Gesundheit, Sicherheit und Umwelt entsprechend verhalten. Für mehr Informationen, siehe Sicherheitsdatenblatt des Produktes

Die Resultate unserer Farbprodukte und –Systeme basieren auf jahrelangen praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen. Wir garantieren, für die Qualität der Produkte. Eine Gewährleistung für die Endresultate kann nicht übernommen werden, da wir die sachgemäßige Verarbeitung und Verarbeitungsumstände nicht beeinflußen oder beurteilen können. Die gelieferten Produkten müssen vom Käufer vor der Verarbeitung geprüft werden.

September 2014

W. Heeren & Zoon BV
Postbus 166
1430 AD Aalsmeer
tel. 0297 – 360366
info@epifanes.nl
www.epifanes.nl