



BDA PUTKISTOJEN SANEERAUSEPOKSI

Tekniset tiedot

BDA putkistojen saneerausepoksi

TUOTETYYPPI

Kaksikomponenttinen liuotteeton epoksinnoite.

KÄYTTÖ

BDA putkistojen saneerausepoksi on tarkoitettu painovoimaisten sade- ja jätevesiviemäreiden saneeraukseen yhdessä sujutussukan kanssa. Tuote on erittäin nopeasti kuivuva ja sen kemikaalinkesto on hyvä.

TEKNISET TIEDOT**Sekoitusuhde**

Muoviosaa (Comp. A):

100 paino-osaa

Kovetetta (Comp B): BD/BDA HARDENER 15 tai BD/BDA HARDENER 30 tai BD/BDA HARDENER 60

61 paino-osaa

Käyttöaika, +23 °C

15 min käytettäessä BD/BDA HARDENER 15 -kovetetta
30 min käytettäessä BD/BDA HARDENER 30 -kovetetta
60 min käytettäessä BD/BDA HARDENER 60 -kovetetta

Kuiva-ainepitoisuus

n. 100 tilavuus-%

Kiintoainepitoisuus

1150 g/l

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

n. 0 g/l

Kuivumisaika**BD/BDA HARDENER 15**

+23 °C: 120 min

+60 °C: 60 min

+80 °C: 45 min

BD/BDA HARDENER 30

+23 °C: 240 min

+60 °C: 120 min

+80 °C: 60 min

BD/BDA HARDENER 60

+23 °C: 480 min

+60 °C: 180 min

+80 °C: 90 min

Lämpötilan lasku pidentää kuivumista.

Käyttämällä kuumaa vettä tai höyryä voidaan kuivumisaikaa nopeuttaa huomattavasti.

Välineiden pesu

Cleaning thinner

Värisävyt

Muoviosa valkoinen ja kovete sininen

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖOHJEET

Ennen komponenttien sekoitusta muoviosa sekoitetaan huolellisesti. Välittömästi ennen käyttöä muoviosa ja kovete sekoitetaan huolellisesti keskenään 3 minuutin ajan kunnes väri on tasainen.

Alle +15 °C:ssa muoviosa ja kovete sekoitetaan huolellisesti keskenään 5 minuutin ajan kunnes väri on tasainen.

Pinnoitusolosuhteet

Pinnan ollessa märkä tulee käyttää Prelineria, jotta epoksi ei ole kosketuksissa veteen.

Sujutustyön ja pinnoituksen kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja pinnoituksen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Lisäksi pinnoitettavan pinnan ja pinnoituksen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen.

LISÄTIETOJA

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
