

NODAFORT

LE GRILLAGE POUR L'AGRICULTURE



industrie



agriculture



H/fils horiz./ maille cm/n°/cm	L m	Rouleau Kg approx.	Kg/m ² approx.	Nbre rlx. par palette	Palette Kg approx.	Ø lisière mm	Ø autres fils mm
60-6-15	50	15	0,50	16	240	2,50	2,00
80-7-15	50	18	0,45	16	288	2,50	2,00
95-9-15	50	22	0,46	16	352	2,50	2,00
95-10-15	50	24	0,50	16	384	2,50	2,00
100-8-15	50	22	0,44	16	336	2,50	2,00
100-16-15	50	33	0,66	16	528	2,50	2,00
120-9-15	50	24	0,40	16	384	2,50	2,00
120-15-15	50	35	0,58	16	560	2,50	2,00
150-17-15	50	41	0,54	16	656	2,50	2,00
200-24-15	50	52	0,52	12	624	2,50	2,00

Propriétés générales	Valeur	Unité de mesure	réf. normes
charge max rupture unitaire fils vert.	450-550*	N/mm ²	-
charge max rupture unitaire fils horiz.	600-700*	N/mm ²	-
type galvanisation	à chaud	-	EN 10244-2
degré pureté zinc (SHG)	~99,995%	-	EN 1179
adhérence zinc	1 (optimale)	-	EN 10244-2
épaisseur revêtement en zinc fil bord.	~32	µm	-
épaisseur revêtement en zinc fil vert.	~34	µm	-
épaisseur revêtement en zinc fil horiz.	~30	µm	-
tolérance longueur rouleau	-0/+1	%	-
tolérance Ø fils galvanisés en 2,5 mm	±0,06	mm	EN 10218-2
tolérance Ø fils galvanisés en 2,0 mm	±0,05	mm	EN 10218-2

(*) les valeurs se rapportent au fil avant la réalisation du grillage

FIL À GALVANISATION FORTE

Nodafort est un grillage noué à maille différenciée. Les fils verticaux et horizontaux sont en acier à galvanisation forte obtenue grâce à un procédé exclusif **Galvafort Process** mis au point par Cavatorta. Son utilisation est principalement destinée aux clôtures agricoles et zoo-techniques.

Le grillage Nodafort est commercialisé en **rouleaux de 50 m** sur palette sous film polyéthylène recyclable. Sur demande, il est possible de produire du grillage ayant un nombre de fils horizontaux et fils de diamètre différents du standard.

fabriqué en Italie

