

# Fiche de données techniques

Chicopee® True Confidence™

## Description du produit

## Chicopee Multipurpose Super

### Spécifications

### Descriptions

Code produit	74710 / 74711 / 74712 / 84605 / 84607 / 84608 84609 / 74128 / 74127
Code de production	7350 / 7351
Style de production	Duralace
Couleurs	Blanc / Bleu
Composition	93 % fibres, 7 % liant
Composition des fibres	70 % Viscose, 30 % Polyester

### Propriétés

### Valeur type

### Méthodologie de test

Poids	80 GSM	TM 1150
Résistance à la traction	500 N / 12 épaisseurs	TM 1005
Résistance à la déchirure	420 N / 12 épaisseurs	TM 1009
Résistance à la déchirure (mouillé)	270 N / 12 épaisseurs	TM 1010
Épaisseur	2,84 mm / 4 épaisseurs	TM 1015
Capacité d'absorption	900%	TM 1016

### Homologations externes

### Laboratoire

### Méthodologie de test

Certification FCC (EC 1935/2004)	ISEGA	LFGB 80.56
Antibactérien	Centexbel	ISO 20743 §8.1
Résistance à la chaleur	Centexbel	ISO 12127

Les spécifications des produits fournies sont basées sur les spécifications mentionnées dans cette fiche de données techniques et peuvent varier dans une certaine mesure par élément indiqué.

Version 1, 28-1-2015

Produit fabriqué par PGI Nonwovens B.V. (une société Avintiv) certifiée ISO9001.