

DONNEES DIMENSIONNELLES :

*Diamètre : 13,5 cm
Contenance : 23 cl
Poids : 260 g*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Porcelaine vitrifiée.

Conformité au décret 78-141 du 08/02/78 sur le commerce de la porcelaine :

VALEURS IMPOSEES	VALEURS PYROBLAN
Densité apparente supérieure à 2,20	Densité apparente supérieure à 2,40
Porosité inférieure à 0,5 %	Porosité inférieure à 0,1 %

Dilatations moyennes de 0 à 500 °C en $d^{°C-1}$: $64 \cdot 10^{-7}$.

Résistance à l'abrasion : Test démontrant qu'un couteau inox n'entame pas l'émail par friction en milieu aqueux (500 allers-retours confondus).

Résistance du décor : Résistance parfaite du décor (fondu dans l'émail).

Epreuve de dureté : Dureté MOHS de l'émail selon European Standard EN 101. Email creux rayé par l'orthose (N°6).

Résistance aux chocs mécaniques : Contrôles standard. Pour le choc de bille sur produit fini, moyenne de l'année 2000 : 0,48 joule/cm².

Tolérances : Poids et contenance : $\pm 5\%$ - Dimensionnelles : $\pm 2\%$