DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Article : Feuilles d'aluminium

1.IDENTIFICATION DU MATÉRIEL ET DE L'ENTREPRISE

- **Détails du produit :** Feuille d'aluminium
- **Nom commercial :** Feuille d'aluminium
- **Fabricant/distributeur :**

  Bandesur S.A.
  Z.I. El Chaparral s/n
  23692 Santa Ana - Alcalá la Real (Jaén)

2.INFORMATIONS LÉGALES OBLIGATOIRES

- Ce matériel est conforme au Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Ce matériel est conforme au Règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Conformément à l'Arrêté du 27 août 1987 relatif aux matériaux et objets en aluminium ou en alliages d'aluminium au contact des denrées, produits et boissons alimentaires.
- Ce matériel tient compte des exigences applicables du Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages.
- Ce matériel est soumis aux dispositions applicables du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

3.REACH - SVHC

Selon les informations disponibles relatives à la composition du produit, aucune substance figurant sur la Liste Candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) publiée par l'ECHA, dans sa version en vigueur à la date de la présente déclaration, n'est connue comme présente dans l'article à une concentration supérieure à 0,1 % en masse (m/m), conformément à l'article 33 du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

Le produit respecte également les restrictions de l'Annexe XVII de REACH qui lui sont applicables. La présente déclaration doit être réévaluée en cas de modification de la composition du produit ou d'évolution réglementaire pertinente.

4.PERTURBATEURS ENDOCRINIENS - EDLIST

Sur la base des informations disponibles relatives à la composition de la feuille d'aluminium, aucune substance figurant dans les Listes I, II ou III de l'EdList n'est intentionnellement ajoutée au produit.

Cette déclaration porte sur la composition intentionnelle du produit et ne constitue pas une analyse exhaustive de traces non intentionnelles.

5.COMPOSITION CHIMIQUE

Selon les normes EN 573-3, EN 602.

Constituants : Al (CAS n° 7429-90-5), teneur minimale 97 %. Alliage aluminium 8006.

Élément	Min.	Max.
Fer (Fe)	1,2	2
Silicium (Si)	-	0,4
Cuivre (Cu)	-	0,3
Manganèse (Mn)	0,3	1
Magnésium (Mg)	-	0,1
Zinc (Zn)	-	0,1
Autres (Total)	-	0,05

6.ESSAI SUR LES MIGRATIONS

Résultats obtenus lors du test de migration effectué sur une feuille d'aluminium conformément aux normes EN 573-3, EN 602.

Conditions d'essai : 2 h à 100 °C, simulant alimentaire A (éthanol 10 %).

Élément	Résultat (mg/kg)	Valeur limite (mg/kg)	LOD (mg/kg)
Ag	Non détecté (LOD)	-	0,1
Al	0,20 ± 0,04	5 (tab.1)	0,1
As	Non détecté (LOD)	0,002 (tab.2)	0,002
Ba	Non détecté (LOD)	1,2 (tab.2)	0,002
Be	Non détecté (LOD)	0,01 (tab.2)	0,002
Cd	Non détecté (LOD)	0,005 (tab.2)	0,005
Co	Non détecté (LOD)	0,02 (tab.1)	0,002
Cr	Non détecté (LOD)	0,250 (tab.1)	0,05
Cu	Non détecté (LOD)	4 (tab.1)	0,005
Fe	Non détecté (LOD)	40 (tab.1)	0,005
Hg	Non détecté (LOD)	0,003 (tab.2)	0,003
Li	Non détecté (LOD)	0,048 (tab.2)	0,05
Mg	Non détecté (LOD)	-	0,1
Mn	0,03 ± 0,01	1,8 (tab.1)	0,1
Mo	Non détecté (LOD)	0,12 (tab.1)	0,005
Ni	Non détecté (LOD)	0,14 (tab.1)	0,02
Pb	Non détecté (LOD)	0,010 (tab.2)	0,01
Sb	Non détecté (LOD)	-	0,01
Sn	Non détecté (LOD)	100 (tab.1)	0,05
Ti	Non détecté (LOD)	-	0,02
Tl	Non détecté (LOD)	0,0001 (tab.2)	0,0001
V	Non détecté (LOD)	0,01 (tab.1)	0,01
Zn	Non détecté (LOD)	5 (tab.1)	0,005

Laboratoire : Teste Centre Almi Test. No. 10993101436605
Code de l'échantillon du laboratoire : 10993
Date d'essai : 09/03/2022

7.CONDITIONS D'UTILISATION

Le matériau peut être utilisé dans les conditions suivantes :

- Convient pour être en contact avec tout type d'aliments, sauf contact prolongé avec des aliments acides ou très salés.
- Convient pour une plage de température d'utilisation de -40 °C à 300 °C.
- Il peut être utilisé des deux côtés.
- Ne pas utiliser dans les fours à micro-ondes, sauf dans les équipements spécialement conçus pour cette application.
- Éviter tout contact avec les flammes et les éléments chauffants.

MANIPULATION ET STOCKAGE

- **Informations pour une manipulation sûre :** Non significatif.

- **Exigences auxquelles doivent répondre les entrepôts et les conteneurs :** Conserver dans un endroit sec.
- **Incompatibilité :** Acides forts, chlorures d'acide, agents oxydants, environnement alcalin, sensible à l'humidité.

8.PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme	Solide
Couleur	Alliage gris argenté; gris métallique d'un côté et gris mat sur la deuxième face
Odeur	Aucune
Point de fusion	580-600 °C
Point d'ébullition	2450 °C
Densité à 20 °C	2,71 g/cm³
Solubilité dans l'eau à 20 °C	Insoluble
Incompatibilité	Éviter les environnements acides (pH inférieur à 4), les agents oxydants apparentés, les environnements sensibles à l'humidité et les environnements alcalins (pH supérieur à 8).

9.INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Emballage : les bobines sont emballées dans un carton et placées sur une palette en bois. Les cartons sont enveloppés d'un film plastique protecteur, avec du papier bulle entre les bobines.



José Muñoz

Département de Qualité

et Sécurité Alimentaire