

## Tablier BRAVO (EPI de catégorie I)



### DOMAINE D'APPLICATION

Le tablier BRAVO est adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température). Le tablier BRAVO 50 est un EPI offrant un certain niveau de protection contre les risques mécaniques ainsi qu'un certain niveau de résistance à la pénétration de l'eau.  
Plage de température d'utilisation : -15°C à +80°C.

**MATIÈRE :** tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester

### CARACTÉRISTIQUES

- **Coloris :** blanc, jaune, marron, bleu et vert
- **Épaisseur :** 500 µm (± 50)
- **Grammage :** 600 g/m<sup>2</sup>
- **Dimensions standard** (largeur x hauteur en cm) : 90x115

Tabliers équipés d'œilletons et rondelles en laiton, finition « nickel free ».

Pour les tabliers en montage standard et montage harnais :

- boucle(s) de réglage en polypropylène alimentaire
- crochet plastique et élastique tressé polyester

Pour les tabliers en montage automatique :

- bretelles cousues en nitrile enduit deux faces sur support polyester
- rivets et anneau nickelés



### NORMES ET DIRECTIVES

- Ce tablier est conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 et la norme NF EN 13688 : 2013.
- Propriétés mécaniques NF EN 14325 - pour les paragraphes 4.4, 4.7, 4.9 et 4.10 - NF EN 343 + A1 : 2007 - pour le paragraphe 4.2
- Tablier conforme au Règlement (CE) N°1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et au règlement UE N°10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Tablier conforme à l'Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires
- Cet EPI peut être mis en contact avec les aliments aqueux, acides et gras (facteur correcteur de 4).
- Tablier conforme à l'article 33 du règlement REACH N°1907/2006 et ses amendements concernant les produits contenant des substances extrêmement préoccupantes.
- Ne contient pas de phtalates, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.



### CONDITIONS DE NETTOYAGE

**Nettoyage :** par brossage à l'eau chaude savonneuse à 40°C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage. **Rinçage :** à l'eau. **Séchage :** le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage. **Stockage :** à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré. Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

N° intrastat 62102000

*Bien plus que la sécurité*  
More than just safety



Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : manulutex@manulutex.fr - Internet : www.manulutex.fr  
Site de Champtocé-sur-Loire : Zone Artisanale du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11  
Site de St-Germain-des-Prés : Zone Artisanale La Potherie - 49170 ST-GERMAIN-DES-PRÉS - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11  
SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029

## Tablier BRAVO (EPI de catégorie I)



### NIVEAUX DE PERFORMANCE

Type d'essai	selon EN 14325 : 2004		selon EN 343+A1 : 2007
	Point de la norme	Niveau (6 étant le niveau le plus élevé)	Niveau (3 étant le niveau le plus élevé)
Résistance à l'abrasion selon EN 530 méthode 2	4.4	6/6	
Résistance au déchirement trapézoïdal selon EN ISO 9073-4	4.7	3/6	
Résistance à la traction selon EN ISO 13934-1	4.9	5/6	
Résistance à la perforation selon EN 863	4.10	3/6	
Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau à l'état neuf selon EN 20811			3/3
Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement accéléré par abrasion répétée selon EN 20811			2/3
Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement accéléré par flexion répétée selon EN 20811			2/3

N° intrastat 62102000

*Bien plus que la sécurité*  
More than just safety



Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : manulutex@manulutex.fr - Internet : www.manulutex.fr  
 Site de Champocé-sur-Loire : Zone Artisanale du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11  
 Site de St-Germain-des-Prés : Zone Artisanale La Potherie - 49170 ST-GERMAIN-DES-PRÉS - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11  
 SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029