



SOLUCIONES ACUSTICAS PARA EL RUIDO DE IMPACTO

ELEMENTO	ESPESOR	INDICE DE MEJORA L_n
POLIESTIRENO EXPANDIDO FLEXIBILIZADO	15 mm	18 dB (A)
	20 mm	26 dB (A)
LANA MINERAL	25 mm	25 dB (A)
	30 mm	28 dB (A)
FILTRO TEXTIL	8 mm	26 dB (A)
	14 mm	28 dB (A)
	23 mm	29 dB (A)