



POLYDROS, S.A.

NORMAS GENERALES DE COLOCACIÓN

Los morteros a emplear para la colocación del **Vídrio Celular POLYDROS** serán:

- Mortero de “yeso negro” o “yeso basto”.
- Mortero de “emulsión asfáltica”, añadiendo a la masa un 10% de cemento gris.
- Mortero SIKATOP-121, de la firma SIKA, S.A. según normas de la ficha técnica del producto.

NUNCA DEBERÁN APLICARSE SOBRE LAS PLACAS DE **VÍDRIO CELULAR POLYDROS**: MORTEROS DE CEMENTO, YESO BLANCO, YESO PROYECTADO, ESCAYOLAS, NI CEMENTOS COLA NO INDICADOS POR POLYDROS, S.A.

El **Vídrio Celular POLYDROS** se corta fácilmente con una sierra o serrucho para cortar madera, pudiéndose aprovechar las partes recortadas.

AISLAMIENTO DE MUROS, MEDIANERÍAS, HORNACINAS, VIGAS Y PILARES

Las placas de **Vídrio Celular POLYDROS** se colocarán directamente sobre el medio pie, o pie de ladrillo y del mismo modo sobre las vigas y pilares.

Para ello se echará una torta de yeso negro en el centro de la placa cuidando que las juntas queden limpias de yeso. Posteriormente, se dará un guarnecido con yeso negro de 10 mm de espesor.

AISLAMIENTO DE TECHOS

Para colocar el Vídrio Celular POLYDROS por la parte inferior del forjado (cubiertas planas inclinadas o abuhardilladas y forjados a la intemperie) emplearemos una grapa de anclaje, para garantizar la sujeción del material. Para ello se introducirá con la mano en cada placa una grapa que atravesará el espesor de ésta. Se le abrirán las patillas y se echará una pellada de yeso negro sobre ellas.

Finalmente y como acabado, se dará un guarnecido de yeso negro con un espesor de 5 mm.

