

HIDROPEL PEDRA VIVA REALÇADOR PARA GRANITOS

Realçador de Cor

Propriedades

HIDROPEL PEDRA VIVA produto desenvolvido para realçar a coloração de granitos de cores escuras, melhorando suas características estéticas. Também auxilia na proteção de manchas de água, óleo e gorduras. Sua principal característica é renovar a superfície, revitalizando a cor natural da pedra aplicada.

HIDROPEL PEDRA VIVA age na porosidade da superfície de granitos acentuando sua coloração e proporcionado um acabamento uniforme com uma alta resistência aos raios UV, podendo ser aplicado em ambientes internos e externos.

HIDROPEL PEDRA VIVA não forma filme ou película.

Denominação Química

Solventes alifáticos, silanos, siloxanos

Vantagens

HIDROPEL PEDRA VIVA melhora a aparência do granito polido escuro, realçando sua coloração natural proporcionado ao produto aspecto mais vivo de sua cor.

HIDROPEL PEDRA VIVA pela sua característica de oleofugante, bloqueia os problemas causados por manchas de óleos ou gorduras e umidade excessiva, evitando manchas e o aspecto de envelhecimento do material.

HIDROPEL PEDRA VIVA revitaliza os granitos escuros melhorando sensivelmente seu aspecto visual, tanto nas peças novas e principalmente nas peças já de uso.

Dados Técnicos

Aspecto - 25 °C.....liquido transparente a turvo
Densidade 25°C (g/cm³)0,93
Solubilidade em água insolúvel

(*) não considerar como especificação

Instruções de Uso

HIDROPEL PEDRA VIVA deve ser aplicado com auxílio de pincel, espuma, bico pulverizador ou pano (mesmo processo de pintura). A superfície deve estar limpa, livre de pó e totalmente seca (Livre de umidade), deve-se seguir a seguinte sistemática de aplicação:

- 1- Efetuar a limpeza da superfície, caso já esteja limpa, passar um pano com álcool e deixar secar por 30 minutos.
- 2- Dividir a área a ser aplicada em áreas menores, evitando que seque em demasia durante o processo de aplicação. (mais ou menos 2 m²).
- 3- Logo após aplicação, aproximadamente 10min, remover o excesso com um pano limpo e seco.
- 4- Deixar secar por no mínimo 12 horas antes de liberar para trafego.

OBS.: Caso ocorra perda do brilho em superfícies polidas por excesso do produto ou a superfície apresentar uma característica oleosa ou embasada efetuar uma limpeza com pano e Álcool. O Álcool não irá prejudicar a eficiência do produto. Efetuar este procedimento de aplicação em toda a área. Para materiais novos recomenda-se efetuar a aplicação logo após a limpeza do material de assentamento, e em caso de superfície que apresente restos de argamassa ou rejunte; é necessária uma limpeza química para desobstrução dos poros. Para esta limpeza é indicado o uso de REMOFACIL ACD.

HIDROPEL PEDRA VIVA está pronto para uso, não devendo ser diluído. Deve-se aplicar apenas uma demão sobre a superfície.

Quanto ao rendimento por aplicação o **HIDROPEL PEDRA VIVA** rende entre 30 a 40 m² / litro. A alteração da cor promovida pelo produto não é permanente, devendo-se reaplicar a cada 5 meses ou quando verificar variação da tonalidade ou perda da cor.

Armazenamento/Validade

HIDROPEL PEDRA VIVA deve ser armazenado em local cuja temperatura não ultrapasse os 35°C. Manter a embalagem sempre fechada em local coberto, seco e ventilado. Sob estas condições, o produto tem vida útil de 24 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem

HIDROPEL PEDRA VIVA é comercializado em embalagens de 900 ml e 5 litros.

Qualidade

Os produtos NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A, são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, de forma a garantir suas características e desempenho, desde que sejam corretamente utilizados e estocados.

Segurança

Durante a aplicação do produto deve-se ter cuidados quanto ao seu manuseio, evitando o contato com a pele e olhos por meio da utilização de luvas e óculos de proteção. Recomenda-se a leitura atenta da Ficha de Segurança de **HIDROPEL PEDRA VIVA**. Em caso de ingestão, e contato com os olhos, procure imediatamente um médico.

Recomendações

Não neutralizar ou incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Nova MQB Indústria Química S.A. são indicações de aplicações exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE, NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso departamento técnico.



Tel +55 48 3431 3333 | Fax +55 48 3431 3334

Rodovia Pedro Manoel Pereira, 255

Bairro Demboski - Criciúma - SC

Cep 88813-820 - Cx. Postal 3038

mqb@mqbchemical.com.br | www.mqbchemical.com.br