

Traducere în limba română a documentului original emis de Kerax Ltd: Kerax Ltd – Technical Data Sheet, Keratech 1914, versiunea 2.0, revizuită 24.04.2023. Documentul original, în limba engleză, este publicat alături și prevalează în caz de neconcordanță.

Descrierea produsului

Acest produs pe bază de rapiță este formulat pentru fabricarea unei game largi de tipuri de lumânări, inclusiv lumânări pillar, lumânări conice (taper), votive și lumânări în recipient.

Proprietăți fizice

Test	Metodă	Tipic
Vâscozitate la 100°C	ASTM D 445	5.5 cSt
Punct de congelare	ASTM D938	47°C
Penetrare	BS EN 1426	5 dmm
Culoare	ASTM D1500	<0.5

Declarații

- Formulat din materiale al căror istoric de rafinare este complet trasabil.
- Nu a fost testat pe animale de către noi sau în numele nostru.

Notă

Informațiile și recomandările din această publicație sunt, după cunoștințele noastre, de încredere. Utilizatorii trebuie să își efectueze propriile teste pentru a stabili dacă aceste produse sunt adecvate scopurilor lor specifice. Compania nu oferă nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită, inclusiv cele privind vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop, în afara faptului că materialul este conform cu Specificațiile Standard curente aplicabile.