

Traducere în limba română a documentului original emis de Kerax Ltd: Kerax Ltd – Technical Data Sheet, Kerawax 1155, versiunea 4.0, revizuită 16.02.2026. Documentul original, în limba engleză, este publicat alături și prevalează în caz de neconcordanță.

Descrierea produsului

Kerawax 1155 este un produs din palmier hidrogenat (întărit).

Proprietăți fizice

Test	Metodă	Valoare tipică
Punct de congelare, °C	ASTM D938	47
Punct de topire, °C	EP 2.2.17	57.5
Vâscozitate la 100°C, cSt	ASTM D445	10.1
Penetrare la 25°C, dmm	BS 1426	6
Culoare	ASTM D1500	<0.5

Declarații

- Formulată din materiale al căror istoric de rafinare este complet trasabil.
- Nu conține și nu intră în contact cu produse de origine animală sau OMG în nicio etapă a fabricației.
- Nu conține solvenți reziduali, conform ghidului ICH Q3C [R9].
- Nu a fost testat pe animale de către noi sau în numele nostru.

Notă

Informațiile și recomandările din această publicație sunt, după cunoștințele noastre, de încredere. Utilizatorii trebuie să își efectueze propriile teste pentru a stabili dacă aceste produse sunt adecvate scopurilor lor specifice. Compania nu oferă nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită, inclusiv cele privind vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop, în afara faptului că materialul este conform cu Specificațiile Standard curente aplicabile.