

Traducere în limba română a documentului original emis de Kerax Ltd: Kerax Ltd – Technical Data Sheet, Kerawax 4105, versiunea 5.0, revizuită 26.05.2020. Documentul original, în limba engleză, este publicat alături și prevalează în caz de neconcordanță.

Descrierea produsului

Kerawax 4105 este un amestec de ceruri formulat pentru fabricarea lumânărilor în recipient.

Proprietăți fizice

Test	Metodă	Specificație	Tipic
Punct de congelare	ASTM D938	43–49	45 °C
Vâscozitate la 100 °C	ASTM D445	6.0–7.0	7.0 cSt
Penetrare la 25 °C	BS 1321	70–100	90 dmm
Culoare	Vizual	Y20 – R3	Y<20 – R<3
Miros	Metodă internă	Corespunde	Corespunde

Declarații

- Formulată din materiale al căror istoric de rafinare este complet trasabil.
- Nu conține și nu intră în contact cu produse de origine animală sau OMG în nicio etapă a fabricației.
- Nu conține solvenți reziduali, conform ghidului CPMP/ICH283/95.
- Nu a fost testat pe animale de noi sau în numele nostru.
- Prietenos cu dieta vegană

Notele producătorului

- Acest amestec pentru lumânări în recipient a fost formulat pentru performanță optimă cu o adăugare de parfum între 5–10%.
- Temperatura de turnare recomandată a cerii este între 59–63 °C.
- Se recomandă insistent încălzirea recipientelor la o temperatură de minimum 60 °C.
- În amestec pot fi încorporați și coloranți solubili în ceară.
- Mărimea și tipul fitilului depind de mărimea și tipul recipientului folosit și, prin urmare, trebuie stabilite de producătorul de lumânări.

Declinarea responsabilității

Informațiile și recomandările din această publicație sunt, după cunoștințele noastre, fiabile. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile teste pentru a stabili dacă aceste produse sunt potrivite scopurilor lor. Compania nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, inclusiv garanții de vandabilitate sau de adecvare pentru un anumit scop, în afara faptului că materialul este conform cu specificațiile standard aplicabile în vigoare.