

Traducere în limba română a documentului original emis de Kerax Ltd: Kerax Ltd – Technical Data Sheet, Kerawax 4170, versiunea 5.0, revizuită 04.06.2024. Documentul original, în limba engleză, este publicat alături și prevalează în caz de neconcordanță.

Descrierea produsului

Kerawax 4170 este un amestec de ceruri pe bază de rapiță, formulat special pentru utilizarea în fabricarea lumânărilor în recipient. Este potrivit pentru amestecare ulterioară cu parfumuri și coloranți solubili în ulei.

Proprietăți fizice

Test	Metodă	Specificație	Tipic
Punct de congelare	ASTM D938	40 - 46	42°C
Vâscozitate la 100°C	ASTM D445	8.0 - 14.0	10.0 cSt
Penetrare la 25°C	BS 1426	60 - 120	95 dmm
Culoare	ASTM D1500	Max 1.0	<1.0
Miros	Metodă internă		Conform

Declarații

- Formulată din materiale al căror istoric de rafinare este complet trasabil.
- Nu conține și nu intră în contact cu niciun produs OMG în nicio etapă a fabricației.
- Nu conține solvenți reziduali, conform ghidului ICH Q3C (R8).
- Nu a fost testată pe animale de către noi sau în numele nostru.

Notele producătorului

- Acest amestec pentru lumânări în recipient a fost formulat pentru performanță optimă cu o adăugare de parfum de până la 10%.
- Nu încălziți peste 85°C.
- Se recomandă preîncălzirea recipientelor la o temperatură de aproximativ 50°C.
- În amestec pot fi încorporați și coloranți solubili în ceară.
- Dimensiunea și tipul fitilului depind de dimensiunea și tipul recipientului folosit și, prin urmare, trebuie stabilite de producătorul de lumânări. Cerurile naturale necesită de obicei fitiluri mai mari.

Mențiuni

Informațiile și recomandările din această publicație sunt, după cunoștințele noastre, fiabile. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile teste pentru a stabili dacă aceste produse sunt potrivite pentru scopurile lor specifice. Compania nu oferă nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită, inclusiv garanții de vandabilitate sau de adecvare pentru un anumit scop, în afară de faptul că materialul este conform cu specificațiile standard actuale aplicabile.