Solicryl F67

버전 2026-10-22 · 개정 2026-10-22

화학 그룹 HMW Solid Acrylic Resin

제품 설명

SOLICRYL F67은 당사 고형 아크릴 수지 제품군 중 고분자량 계열입니다. 수성 오버프린트 바니시(OPV)와 플렉소 및 그라비어 잉크에 사용하도록 설계되었습니다.

용도

- 수성 오버프린트 바니시 및 잉크의 익스텐더로 사용
- 수성 안료 분산체 제조

특성 및 장점

- 우수한 전이성 및 인쇄 적성
- 우수한 재용해성
- 블로킹 저항성 및 내열성 향상

SOLICRYL F67 전형적인 용액 조성

30.0 parts	SOLICRYL F67
8.0 parts	암모니아 25%
62.0 parts	물

***pH 8.0 – 8.5 / 점도 5000 - 7000 cps

물성 데이터

밀도 (g/cm³)	1.15
공급 형태	투명 ~ 백색 과립
불휘발분 (%)	>99
산가 (mg KOH/g)	210~220
분자량	13000 wt. av.
유리 전이 온도 (°C)	75~80

용도

잉크	
수성	●

● 권장 ○ 제한적 적합 – 비권장

포장, 운송 및 보관

Solicryl F67은(는) 투명 ~ 백색 과립(으)로 공급됩니다. 제품은 25 kg 종이 포대에 포장되어 750 kg 팔레트로 출하됩니다. 상온의 건조한 장소에 보관하시고, 비·눈 등 기후 조건으로부터 보호하십시오. 보존 기간: 제조일로부터 2년.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기 바랍니다.