

Solicryl F682

Version 2026-10-22b · Révision 2026-10-22

Groupe chimique LMW Solid Acrylic Resin

Description du produit

SOLICRYL F682 est une gamme de faible masse moléculaire de notre ligne de résines acryliques solides. Elle est utilisée dans les vernis de surimpression en phase aqueuse à haut extrait sec.

Applications

- Utilisée comme agent d'extension dans les vernis de surimpression en phase aqueuse
- Permet d'obtenir des finitions en phase aqueuse très brillantes

Caractéristiques et avantages

- Excellente brillance
- Solutions à extrait sec élevé / faible viscosité
- Excellente redissolution

Solution type de SOLICRYL F682

44,0 parts	SOLICRYL F682
13,0 parts	Ammoniaque 25%
43,0 parts	Eau

***pH 8,0 / Viscosité 850 cps

Formulations types avec SOLICRYL F682

Formulations :	A	B
Joncryl 8064 (ou équivalent)	72.0	----
Joncryl 90 (ou équivalent)	----	62.5
SOLICRYL F682	18.0	26.5
Dowanol DPM	----	2.5
Agent mouillant	3.0	3.0
Émulsion de cire PE	5.0	5.0
Antimousse	0.5	0.5
Eau	1.5	----

Données physiques

Densité (g/cm ³)	1.15
Forme de livraison	Granulés transparents à blancs
Extrait sec (%)	>99
Indice d'acide (mg KOH/g)	235
Masse moléculaire	1800 wt. av.
Température de transition vitreuse (°C)	55~60

Toutes les informations ci-dessus reposent sur des données obtenues en laboratoire et ne sauraient certifier l'aptitude du produit. Il est conseillé aux utilisateurs d'essayer le produit dans leur propre système avant l'achat.

Solicryl F682

Version 2026-10-22b · Révision 2026-10-22

Applications

Encres

Base aqueuse

- Recommandé
- Aptitude limitée
- Non recommandé

Emballage, expédition et stockage

Solicryl F682 est fourni sous forme de granulés transparents à blancs. Le produit est conditionné en 25 kg sac papier et expédié sur palettes de 750 kg. Stocker à température normale, au sec et à l'abri des intempéries. Durée de conservation : 2 ans à compter de la date de fabrication.

Toutes les informations ci-dessus reposent sur des données obtenues en laboratoire et ne sauraient certifier l'aptitude du produit. Il est conseillé aux utilisateurs d'essayer le produit dans leur propre système avant l'achat.