

Solicryl F682

Sürüm 2026-10-22b · Revizyon 2026-10-22

Kimyasal Grup

LMW Solid Acrylic Resin

Ürün Açıklaması

SOLICRYL F682, katı akrilik reçine ürün grubumuzun düşük molekül ağırlıklı serisidir. Yüksek katı madde içerikli su bazlı overprint vernikslerde kullanılır.

Uygulamalar

- Su bazlı overprint vernik formülasyonlarında ekstender olarak kullanılır
- Yüksek parlaklıkta su bazlı kaplamalar elde etmek için kullanılır

Özellikler ve Faydalar

- Mükemmel parlaklık
- Yüksek katı madde içeriğine sahip / düşük viskoziteli çözeltiler
- Mükemmel yeniden çözünürlük

SOLICRYL F682 Tipik Çözeltisi

44.0 parça	SOLICRYL F682
13.0 parça	Amonyak %25
43.0 parça	Su

***pH 8.0 / Viskozite 850 cps

SOLICRYL F682 Kullanılan Tipik Formülasyonlar

Formülasyonlar:	A	B
Joncryl 8064 (veya eşdeğeri)	72.0	----
Joncryl 90 (veya eşdeğeri)	----	62.5
SOLICRYL F682	18.0	26.5
Dowanol DPM	----	2.5
Islatıcı Ajan	3.0	3.0
PE Vaks Emülsiyonu	5.0	5.0
Köpük Giderici	0.5	0.5
Su	1.5	----

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm ³)	1.15
Tedarik şekli	Şeffaf ile beyaz arası granül
Uçucu olmayan madde (%)	>99
Asit değeri (mg KOH/g)	235
Molekül ağırlığı	1800 wt. av.
Camsı geçiş sıcaklığı (°C)	55~60

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.

Solicryl F682

Sürüm 2026-10-22b · Revizyon 2026-10-22

Uygulamalar

Mürekkepler

Su bazlı

- Önerilir
- Sınırlı uygunluk
- Önerilmez

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Solicryl F682, şeffaf ile beyaz arası granül olarak tedarik edilir. Ürün 25 kg kağıt torba içinde ambalajlanır ve 750 kg'lık paletlerle sevk edilir. Normal sıcaklıklarda, kuru ortamda ve hava koşullarından korunarak saklayınız. Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 2 yıl.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.