

## PVB Resin B20H

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

CAS No. 68648-78-2

### Ürün Açıklaması

PVB Resin B20H, düşük viskozite sınıfına sahip bir Polivinil Bütiral reçinesidir. Polivinil Alkol ile Butiraldehit arasındaki reaksiyonla üretilir.

### Avantajlar

Nitroselüloz, epoksi alkidler, fenolikler vb. diğer film oluşturuçu reçinelerle mükemmel uyumluluk.

### Uygulamalar

PVB Resin B20H, yüksek katı madde içeriği ve düşük viskozitenin temel gereksinim olduğu uygulamalar için ideal bir seçimdir.

- Baskı mürekkepleri (Fleksografik ve Gravür mürekkepleri)
- Isıyla yapışan lakeler
- İki bileşenli boyalar
- Ara kat (tie coat) ve korozyon önleyici kaplamalar (astarlar)
- Cam, seramik, plastik, deri vb.

### Çözünürlük

Ürün, alkol ve glikol eterler gibi düşük maliyetli, çevre dostu çözücülerde çözünür; ketonlar, esterler vb. çözücüler de kabul edebilme özelliğine sahiptir.

### Fiziksel Veriler

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Tedarik şekli           | Beyaz, Kabarık Toz |
| Viskozite               | 20 - 30 CPs.       |
| Uçucu olmayan madde (%) | 2                  |
| Asit değeri             | 1.0 Max            |
| Uçucu madde (%)         | 2                  |
| Polivinil bütiral %     | 75 – 80            |
| Polivinil asetat %      | 2 – 3              |
| Polivinil alkol %       | 18 – 21            |

### Uygulamalar

Mürekkepler

Solvent bazlı

- Önerilir
- Sınırlı uygunluk
- Önerilmez

### Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

PVB Resin B20H, beyaz, kabarık toz olarak tedarik edilir. Ürün HDPE astarlı 10 kg'lık kağıt torba içinde ambalajlanır ve 500 kg'lık paletlerle sevk edilir. Serin (oda sıcaklığında) ve kuru bir yerde saklayınız.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.