

Defoamer DF-022

Sürüm 2026-10-22b · Revizyon 2026-10-22

Ürün Açıklaması

DF-022, su bazlı kaplamalar, baskı mürekkepleri ve yapıştırıcılar için silikon içeren bir köpük gidericidir. Mikro köpüğe karşı çok etkilidir.

Baskı Mürekkepleri ve Overprint Vernikler

Özel Özellikler ve Avantajlar DF022, stiren akrilat, akrilat veya akrilat/poliüretan bazlı baskı mürekkeplerinin ve overprint vernikslerinin köpük gideriminde kullanılmak üzere önerilir. Mikro köpüğe karşı etkilidir. Önerilen Kullanım Oranları Toplam formülasyon üzerinden %0,2-1 katkı maddesi (orijinal haliyle). Katım ve İşleme Talimatları Köpük gidericinin iyi bir dağılım sağlanması için yüksek kesme kuvvetleri altında katılması gerekir.

Boya ve Kaplama Sektörü

Özellikler ve Faydalar DF022, pigment hacim konsantrasyonu 18-25 olan, stiren akrilat, akrilat veya akrilat/poliüretan bazlı pigmentli yüksek parlaklıkta emülsiyon sistemleri için özellikle uygundur. Mikro köpüğe karşı etkilidir. Önerilen Kullanım Oranları Toplam formülasyon üzerinden %0,05-0,8 katkı (olduğu gibi). Katma ve İşleme Talimatları İyi bir dağılım sağlamak için köpük gidericinin yüksek kesme kuvvetleri altında katılması gerekir.

Ambalaj ve Depolama

Kullanmadan önce iyice karıştırınız

Yapıştırıcılar

Özellikler ve Avantajlar DF-022, poliakrilat veya polikloropren bazlı sulu yapıştırıcılarda köpük gidermek için önerilir. Mikro köpüğe karşı da etkilidir. Önerilen Kullanım Oranları Toplam formülasyon üzerinden %0,05-0,5 katkı maddesi (satıldığı haliyle). Katılma ve İşleme Talimatları İyi bir dağılım sağlamak için köpük kesici yüksek kesme kuvvetleri altında karışıma katılmalıdır.

Fiziksel Veriler

Yoğunluk	1.0 g/ml @ 20°C
Tedarik şekli	Bulanık gri ile açık sarı arası sıvı
Aktif madde içeriği (%)	100
Parlama noktası (°C)	>100
Suda çözünürlük	Insoluble

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Defoamer DF-022, bulanık gri ile açık sarı arası sıvı olarak tedarik edilir. Ürün 25 kg plastik kova veya 200 kg plastik varil içinde ambalajlanır ve 1000 kg'lık paletlerle sevk edilir. Normal sıcaklıklarda, kuru ve hava koşullarından korunmuş olarak depolayınız. Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 1 yıl.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.