

Anti-Static Masterbatch HD-AT42

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

Ürün Açıklaması

HD-AT42, BOPP filmler için %42 yüksek katkı içeriğine sahip bir antistatik masterbatch'tir. Filme mükemmel antistatik özellik ve uygun kayganlık özelliği, iyi optik özellikler, düşük buğulanma (haze) ve yüksek parlaklık kazandırabilir. Bu masterbatch'in ilavesi, kalıp başlığından çıkan dumanı ve TDO yağ lekesini azaltabilir. AT42; yüksek kaliteli baskı filmleri, torba filmleri, kâğıt-plastik kompozit filmler, mat filmler, sedefli filmler vb. için uygundur.

Kurum Onayları

- EU NO 10/2011
- FDA21 CFR 177.1520

Kullanım

İşleme Yöntemi:

- Cast Film
- Üfleli Film
- Yönlendirilmiş Düz Film

Önerilen Dozaj: Çekirdek katmanda %0,5-%2,0

Depolama

Bu konsantre için bilinen bir raf ömrü belirlenmemiş olmakla birlikte, optimum performans için AT42'nin oda sıcaklığında (yaklaşık 25°C) depolanması ve satın alma tarihinden itibaren 12 ay içinde kullanılması önerilir. Uzun süreli veya yüksek sıcaklıkta depolama blokajlaşmaya veya renk yanmasına neden olabilir. Kullanımın masterbatch özellikleri üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Ambalaj

Neme dayanıklı kâğıt-plastik torba, torba başına 25 kg.

Güvenlik

Ek güvenlik bilgileri için lütfen MSDS'ye bakınız.

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm ³)	0.93 ± 0.05
Tedarik şekli	Açık Sarı
Nem	≤ 5000ppm
İçerik (%)	42.0
Formlar	Short chip
Eriyik Akış İndeksi (MFI)	26
Baz Reçine	Homopolymer PP
Yığın Yoğunluğu	540 ± 50 kg/m ³
Yığın yoğunluğu (kg/m ³)	540 ± 50

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.

Anti-Static Masterbatch HD-AT42

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Anti-Static Masterbatch HD-AT42, açık sarı olarak tedarik edilir. Lütfen ürünü normal sıcaklıkta, kuru ve hava koşullarından korunmuş şekilde saklayın.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.