

Formula Carb 80TF

Version 2026-10-22 · Révision 2026-10-22

N° CAS 471-34-1

Description du produit

Les mélanges-maîtres Carb 80TF sont à base de carbonate de calcium à particule primaire ultra-fine. Le polymère / support est le polypropylène. Transformé sur extrudeuse bi-vis, le Carb 80TF présente une très bonne dispersion, garantissant un produit final de haute qualité.

Avantages et bénéfices

- Productivité spécifique accrue
- Chauffage et refroidissement plus rapides
- Vitesse de ligne accrue
- Meilleure homogénéité
- Meilleure disponibilité des machines

Applications

- Tous types de thermoformage
- Tous types de sacs
- Tous types de films

(Température de transformation : 140-280C) (Dosage suggéré : 5-20%)

Conditionnement et stockage

25 kg par sac.

Données physiques

Densité (g/cm ³)	2
Forme de livraison	Granulés
Humidité	% ≤0.2
Teneur	% 80±2
Taille moyenne des particules	μ m 1.3~1.5
Forme des particules	2,2~3 mmψ
Base	PP
Indice de fluidité à chaud (MI@2.16kg/230°C)	3±0.5 g/10mins

Emballage, expédition et stockage

Formula Carb 80TF est fourni sous forme de granulés. Conserver le produit à température normale, au sec et à l'abri des intempéries.

Toutes les informations ci-dessus reposent sur des données obtenues en laboratoire et ne sauraient certifier l'aptitude du produit. Il est conseillé aux utilisateurs d'essayer le produit dans leur propre système avant l'achat.