

Formula Carb 80TF

الإصدار 2026-10-23 · المراجعة 2026-10-23

رقم 471-34-1

CAS

وصف المنتج

تعتمد مرّكات الماستر باتش Carb 80TF على كربونات الكالسيوم ذات جسيمات أولية فائقة الدقة. والبوليمر / المادة الحاملة هو البولي بروبيلين. وبفضل معالجتها في آلة بثق ثنائية اللولب، تتميز Carb 80TF بتشتت جيد جدًا يضمن الحصول على منتج نهائي عالي الجودة.

المزايا والفوائد

- زيادة الإنتاجية النوعية
- تسخين وتبريد أسرع
- زيادة سرعة الخط
- تجانس أفضل
- تحسين زمن تشغيل الماكينة

مجالات الاستخدام

- جميع أنواع التشكيل الحراري
 - جميع أنواع الأكياس
 - جميع أنواع الأفلام
- (درجة حرارة المعالجة: 140-280C) (الجرعة المقترحة: 5-20%)

التعبئة والتخزين

25kg لكل كيس.

البيانات الفيزيائية

2	الكثافة (g/cm ³)
حبيبات	شكل التوريد
% ≤0.2	الرطوبة
% 80±2	المحتوى
μ m 1.3~1.5	متوسط حجم الجسيمات
2.2~3mmψ	شكل الجسيمات
PP	الأساس
3±0.5 g/10mins	معدل جريان المصهور (MI@2.16kg/230°C)

التعبئة والشحن والتخزين

يُورّد Formula Carb 80TF على شكل حبيبات. يُرجى تخزين المنتج في درجات حرارة عادية، في مكان جاف ومحمي من العوامل الجوية.

تستند جميع المعلومات الواردة أعلاه إلى بيانات جرى الحصول عليها في المختبر، ولا يجوز استخدامها للتصديق على ملاءمة المنتج. ويُصحح المستخدمون باختبار المنتج في أنظمتهم الخاصة قبل الشراء.