

Amine Acrylate 115

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

Ürün Açıklaması

Amine Acrylate 115, ultraviyole (UV) ile kürlenene kaplamaların kürlenme hızını artırmak için kullanılan reaktif bir amin katkısıdır. Amine Acrylate 115 diğer fotobaşlatıcılarla birlikte kullanıldığında, özellikle yüzeyde olmak üzere kürlenme hızında artış sağlanabilir. Önerilen kullanım oranı toplam formülasyon üzerinden %5 ila %10 olup genellikle %5 benzofenon ile birlikte kullanılır.

Avantajlar

- Düşük viskozite
- Geliştirilmiş stabilite
- Düşük uçuculuk
- Yüksek parlaklık
- Açık renk
- Daha hızlı yüzey kürlenme tepkisi
- Aminin yüzeye migrasyonu yok
- Aminin organik çözücülerle reaksiyonu yok

Uygulamalar

- Overprint vernikleri
- Kâğıt ve plastikler üzerinde şeffaf kaplamalar
- Serigrafi ve flekso mürekkepleri
- Ahşap dolgu malzemeleri ve son kat kaplamalar
- Pigmentli kaplamalar

Ambalaj ve Depolama

- 200 kg metal variller / 20 metrik ton izotanklar
- Bu monomer, orijinal, açılmamış ve hasarsız ambalajlarında, kuru bir yerde, kapalı alanda ve 38°C altındaki depolama sıcaklıklarında saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır (* malzemenin renk derinliği daha uzun depolama süresiyle artabilir)
- Tavsiye edilen raf ömrü 1 yıldır

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm ³)	0.99
Tedarik şekli	Açık sarı
Renk, Gardner skalası	2 max.
Viskozite	10~50
Polimer katı madde, ağırlıkça %	100
Amin değeri	200 - 290

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Amine Acrylate 115, açık sarı olarak tedarik edilir. Ürün 200 kg metal varil içinde ambalajlanır ve 500 kg'lık paletlerle sevk edilir. Orijinal, açılmamış ambalajlarında, kuru bir yerde, 38°C'nin altında kapalı alanda saklayınız; doğrudan güneş ışığından kaçınınız. Raf ömrü: 12 ay.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.