

Amine Synergist 83

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

Ürün Açıklaması

Amine Synergist 83, düşük viskozite ve hızlı kürlenme hızı gerektiren UV overprint vernikleri ve UV fleksografik mürekkepler gibi uygulamalar için tasarlanmış, amin modifiyeli bir polietir akrilatır. Yüksek parlaklık, iyi solvent direnci ve düşük artık koku sergiler. Amine Synergist 83 içeren formüle edilmiş ürünler; doğrudan veya ters rulo, ofset gravür, fleksografik baskı, hava bıçağı, daldırma, spin ve sprey kaplama yöntemleri vb. ile uygulanabilir.

Avantajları

- Düşük renk ve viskozite
- Yüksek akrilat fonksiyonelliği
- Yüksek parlaklık
- Hızlı kürlenme tepkisi
- İyi solvent direnci
- Düşük kalıntı koku

Uygulama alanları

- UV veya EB ile kürlenmiş mürekkepler, kaplamalar, overprint vernikleri
- Ahşap, kâğıt ve plastikler üzerinde yüksek parlaklıklı kaplamalar
- Ahşap dolgu macunları

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm ³)	1.1
Tedarik şekli	Şeffaf sıvı
Renk, Gardner skalası	≤ 2 max.
Viskozite	450 - 650 cps
Amin değeri, mg KOH/g	33 ~ 45
Fonksiyonellik, teorik	4

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Amine Synergist 83, şeffaf sıvı olarak tedarik edilir. Ürün 200 kg metal varil içinde ambalajlanır ve 500 kg'lık paletlerle sevk edilir. Orijinal, açılmamış ve hasarsız ambalajlarında, kuru bir yerde, 38 °C'nin altında, doğrudan güneş ışığından uzak olarak kapalı alanda saklayınız. Raf ömrü: 1 yıl.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.