

Basic Dye Yellow 13

Versión 2026-10-22 · Revisión 2026-10-22

Nombre C.I.	Basic Yellow 13	N.º C.I.	BASIC YELLOW 13
N.º CAS	12217-50-4	Grupo químico	C20H23ClN2O

Aplicación

Teñido de acrílico.

Datos físicos

Forma de suministro	Polvo amarillo
Humedad (%)	≤7.0
Solidez a la luz (escala 1–8)	6~7
Residuo en tamiz	≤20 (250 µm sieve)
Poder colorante (%)	250±3
Peso molecular (g/mol)	342.86
Tono	Similar to Standard
Insolubles en agua (%)	≤0.6
Solidez al jabonado, degradación del color (tela acrílica, grado)	4~5
Solidez al jabonado, transferencia de color (tela acrílica, grado)	5
Solidez a la inmersión en agua, degradación del color (tela acrílica, grado)	5
Solidez a la inmersión en agua, transferencia de color (tela acrílica, grado)	5
Solidez al sudor, degradación del color (tela acrílica, grado)	5
Solidez al sudor, transferencia de color (tela acrílica, grado)	5
Solidez al planchado, degradación del color (tela acrílica, grado)	3~4
Solidez al frote en seco (tela acrílica, grado)	5
Solidez al frote en húmedo (tela acrílica, grado)	5
Limpieza en seco (tela acrílica, grado)	5

Envase, transporte y almacenamiento

Basic Dye Yellow 13 se suministra como polvo amarillo. El producto se envasa en 25 kg caja de cartón y se expide en palés de 500 kg. Conserve el producto a temperatura normal, seco y protegido de la intemperie.

Toda la información anterior se basa en datos obtenidos en laboratorio y no debe utilizarse para certificar la idoneidad del producto. Se recomienda a los usuarios probar el producto en su propio sistema antes de comprarlo.