

Basic Dye Yellow 13

Version 2026-10-22 · Révision 2026-10-22

Nom C.I.	Basic Yellow 13	N° C.I.	BASIC YELLOW 13
N° CAS	12217-50-4	Groupe chimique	C20H23ClN2O

Application

Teinture de l'acrylique.

Données physiques

Forme de livraison	Poudre jaune
Humidité (%)	≤7.0
Solidité à la lumière (échelle 1–8)	6~7
Refus au tamis	≤20 (250 µm sieve)
Pouvoir éclaircissant (%)	250±3
Masse moléculaire (g/mol)	342.86
Nuance	Similar to Standard
Insolubles dans l'eau (%)	≤0.6
Solidité au savonnage – Altération de la teinte (tissu acrylique, indice)	4~5
Solidité au savonnage – Dégorgement (tissu acrylique, indice)	5
Solidité à l'immersion dans l'eau – Altération de la teinte (tissu acrylique, indice)	5
Solidité à l'immersion dans l'eau – Dégorgement (tissu acrylique, indice)	5
Solidité à la transpiration – Altération de la teinte (tissu acrylique, indice)	5
Solidité à la transpiration – Dégorgement (tissu acrylique, indice)	5
Solidité au repassage – Altération de la teinte (tissu acrylique, indice)	3~4
Solidité au frottement à sec (tissu acrylique, indice)	5
Solidité au frottement humide (tissu acrylique, indice)	5
Nettoyage à sec (tissu acrylique, indice)	5

Emballage, expédition et stockage

Basic Dye Yellow 13 est fourni sous forme de poudre jaune. Le produit est conditionné en 25 kg carton et expédié sur palettes de 500 kg. Conserver le produit à température normale, au sec et à l'abri des intempéries.

Toutes les informations ci-dessus reposent sur des données obtenues en laboratoire et ne sauraient certifier l'aptitude du produit. Il est conseillé aux utilisateurs d'essayer le produit dans leur propre système avant l'achat.