

Basic Dye Yellow 13

الإصدار 2026-10-23 · المراجعة 2026-10-23

BASIC YELLOW 13	رقم C.I.	Basic Yellow 13	اسم C.I.
C20H23ClN2O	المجموعة الكيميائية	12217-50-4	رقم CAS

مجالات الاستخدام

صبغة الأكريليك.

البيانات الفيزيائية

مسحوق أصفر	شكل التوريد
≤7.0	الرطوبة (%)
6~7	الثبات الضوئي (مقياس 1-8)
≤20 (250 μm sieve)	المتبقي على المنخل
250±3	قوة الصبغ (%)
342.86	الوزن الجزيئي (g/mol)
Similar to Standard	درجة اللون
≤0.6	عدم الذوبان في الماء (%)
4~5	ثبات الغسيل بالصابون - البهتان (قماش أكريليك، الدرجة)
5	ثبات الغسيل بالصابون - التلطيخ (قماش أكريليك، الدرجة)
5	ثبات النقع في الماء - البهتان (قماش أكريليك، الدرجة)
5	ثبات النقع في الماء - التلطيخ (قماش أكريليك، الدرجة)
5	ثبات العرق - البهتان (قماش أكريليك، الدرجة)
5	ثبات العرق - التلطيخ (قماش أكريليك، الدرجة)
3~4	ثبات الكي - البهتان (قماش أكريليك، الدرجة)
5	ثبات الاحتكاك الجاف (قماش أكريليك، الدرجة)
5	ثبات الاحتكاك الرطب (قماش أكريليك، الدرجة)
5	التنظيف الجاف (قماش أكريليك، الدرجة)

التعبئة والشحن والتخزين

يُورَد Basic Dye Yellow 13 على شكل مسحوق أصفر. يُعبَأ المنتج في 25 kg كرتون ويُشحن على منصات تحميل بوزن 500 kg لكل منصة. يُرجى تخزين المنتج في درجات حرارة عادية، في مكان جاف ومحمي من العوامل الجوية.

تستند جميع المعلومات الواردة أعلاه إلى بيانات جرى الحصول عليها في المختبر، ولا يجوز استخدامها للتصديق على ملاءمة المنتج. ويُنصح المستخدمون باختبار المنتج في أنظمتهم الخاصة قبل الشراء.