

Basic Dye Yellow 28

Version 2026-10-22 · Révision 2026-10-22

Nom C.I.	Basic Yellow 28	Groupe chimique	C21H273O5S
N° CAS	54060-92-3		

Application

Teinture de l'acrylique, des fibres acétate, du PVC et du polyester modifié.

Conditionnement

Conditionné en carton de 25 kg

Données physiques

Forme de livraison	Poudre jaune
Humidité (%)	≤7.0
Solidité à la lumière (échelle 1–8)	5~6
Refus au tamis	≤20 (250 µm sieve)
Pouvoir éclaircissant (%)	250±3
Masse moléculaire (g/mol)	433.52
Nuance	Similar to Standard
Insolubles dans l'eau (%)	≤0.6
Solidité au savonnage – Changement de nuance (tissu acrylique, note)	4~5
Solidité au savonnage – Dégorgement sur tissu adjacent acrylique (note)	5
Solidité à la sueur – Changement de nuance (tissu acrylique, note)	4~5
Solidité à la sueur – Dégorgement sur tissu adjacent acrylique (note)	5
Solidité au repassage (tissu acrylique, indice)	4~5
Solidité au frottement à sec (tissu acrylique, indice)	4~5
Solidité au frottement humide (tissu acrylique, indice)	4~5
Nettoyage à sec (tissu acrylique, indice)	4~5

Emballage, expédition et stockage

Basic Dye Yellow 28 est fourni sous forme de poudre jaune. Conserver le produit à température normale, au sec et à l'abri des intempéries.

Toutes les informations ci-dessus reposent sur des données obtenues en laboratoire et ne sauraient certifier l'aptitude du produit. Il est conseillé aux utilisateurs d'essayer le produit dans leur propre système avant l'achat.