

Chrome Yellow 1630

Versão 2026-10-22 · Revisão 2026-10-22

Nome C.I.	Pigment Yellow 34	N.º C.I.	77600
N.º CAS	1344-37-2	Grupo químico	Inorganic Lead Chromate

Descrição do produto

O Chrome Yellow 1630 é um amarelo de tom limão com encapsulamento total, que proporciona máxima resistência ao calor e solidez às intempéries. É recomendado para todos os revestimentos para exteriores de alta exigência.

Dados físicos

Densidade (g/cm³)	5.5
Forma de fornecimento	Pó amarelo
Absorção de óleo (g/100 g)	20~26
Humidade (%)	≤1.5
Valor de pH	7
Solidez à luz (escala 1–8)	7~8
Estabilidade térmica	280°C / 536°F

Resistência química

Ácidos	5
Álcalis	4~5
Álcoois	5
Ésteres	5
Cetonas	5
Sabões	5
Migração	5

Aplicações

Tintas e revestimentos	Plásticos	Tintas de impressão
Revestimento automóvel ●	PVC ●	Offset –
Revestimento industrial ●	PE/PP/PO ●	Base solvente –
Revestimento decorativo –	ABS ○	Base água –
Coil coating ●	PS ○	UV / EB –
Revestimento para madeira –	PA –	Jato de tinta –
Revestimento em pó ●	Borracha ●	
● Recomendado ○ Adequação limitada – Não recomendado		

Especificação do produto

Propriedade	Especificação	Método de ensaio
ΔE	≤1.0	AFTM-P 2.1
Força tintorial	100±5%	AFTM-P 2.1

Embalagem, transporte e armazenamento

Chrome Yellow 1630 é fornecido como pó amarelo. O produto é embalado em 25 kg saco de papel e expedido em paletes de 1000 kg. Armazenar em temperaturas normais, em local seco e protegido das intempéries. Prazo de validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Todas as informações acima baseiam-se em dados obtidos em laboratório e não devem ser utilizadas para certificar a adequação do produto. Recomenda-se aos utilizadores que testem o produto no seu próprio sistema antes da compra.