

Chrome Yellow 1630

الإصدار 2026-10-23 · المراجعة 2026-10-23

77600	رقم C.I.	Pigment Yellow 34	اسم C.I.
Inorganic Lead Chromate	المجموعة الكيميائية	1344-37-2	رقم CAS

وصف المنتج

Chrome Yellow 1630 صبغة صفراء بدرجة الليموني، مغلفة بالكامل لتوفير أقصى مقاومة للحرارة وثبات تجاه العوامل الجوية. يوصى به لجميع الطلاءات الخارجية عالية المتطلبات.

المقاومة الكيميائية		البيانات الفيزيائية	
5	الأحماض	5.5	الكثافة (g/cm ³)
4~5	القلويات	مسحوق أصفر	شكل التوريد
5	الكحولات	20~26	امتصاص الزيت (g/100 g)
5	الإسترات	≤1.5	الرطوبة (%)
5	الكيتونات	7	قيمة pH
5	الصابون	7~8	الثبات الضوئي (مقياس 1-8)
5	الهجرة	280°C / 536°F	الثبات الحراري

مجالات الاستخدام

الطلاءات	البلاستيك	الأحبار
• طلاء السيارات	• PVC	• الأوفست
• الطلاء الصناعي	• PE/PP/PO	• ذات أساس مذيبي
• طلاء الديكور	• ABS	• ذات أساس مائي
• طلاء اللغائف المعدنية	• PS	• UV / EB
• طلاء الخشب	• PA	• نفث الحبر
• الطلاء بالمسحوق	• المطاط	

• موصى به ○ ملاءمة محدودة - غير موصى به

مواصفات المنتج

طريقة الاختبار	المواصفة	الخاصية المختبرة
AFTM-P 2.1	≤1.0	ΔE
AFTM-P 2.1	100±5%	قوة التلوين

التعبئة والشحن والتخزين

يُورَد Chrome Yellow 1630 على شكل مسحوق أصفر. يُعبَأ المنتج في 25 kg كيس ورقي ويُشحن على منصات تحميل بوزن 1000 kg لكل منصة. يخزن في درجات حرارة عادية، في مكان جاف ومحمي من العوامل الجوية. مدة الصلاحية: 5 سنوات من تاريخ التصنيع.

تستند جميع المعلومات الواردة أعلاه إلى بيانات جرى الحصول عليها في المختبر، ولا يجوز استخدامها للتصديق على ملاءمة المنتج. ويُصبح المستخدمون باختبار المنتج في أنظمتهم الخاصة قبل الشراء.