Chrome Yellow 1930

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

C.I. Adı	Pigment Yellow 34	C.I. No.	77600
CAS No.	1344-37-2	Kimyasal Grup	Inorganic Lead Chromate

Ürün Açıklaması

Chrome Yellow 1930, maksimum ısı direnci ve hava haslığı için tam enkapsülasyona sahip, orta tonda bir sarıdır. Dış cephe koşullarında yüksek performans gerektiren tüm boyalar ve kaplamalar için önerilir.

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm³)	5.5
Tedarik şekli	Sarı toz
Yağ emme (g/100 g)	20~26
Nem (%)	≤1.5
pH değeri	7
Işık haslığı (ölçek 1–8)	7~8
Isı dayanımı	280°C / 536°F

Kimyasal Dayanım

Asit	5
Alkali	4
Alkol	5
Ester	4
Keton	4
Sabun	5
Migrasyon	5

Uygulamalar

Boyalar		Plastikler		Mürekkepler	
Otomotiv boyaları	○	PVC	●	Ofset	–
Endüstriyel boyalar	●	PE/PP/PO	●	Solvent bazlı	–
Dekoratif boyalar	–	ABS	○	Su bazlı	–
Rulo sac boyaları	●	PS	○	UV / EB	–
Ahşap boyaları	–	PA	–	İnkjet	–
Toz boyalar	●	Kauçuk	●		

● Önerilir ○ Sınırlı uygunluk – Önerilmez

Ürün Spesifikasyonu

Test Özelliği	Spesifikasyon	Test Yöntemi
ΔE	≤1.0	AFTM-P 2.1
Renk gücü	100±5%	AFTM-P 2.1

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Chrome Yellow 1930, sarı toz olarak tedarik edilir. Ürün 25 kg kağıt torba içinde ambalajlanır ve 1000 kg'lık paletlerle sevk edilir. Normal sıcaklıklarda, kuru ve hava koşullarından korunmuş olarak depolayınız. Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 5 yıl.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.