

Chrome Yellow 1930

الإصدار 2026-10-23 · المراجعة 2026-10-23

77600	رقم C.I.	Pigment Yellow 34	اسم C.I.
Inorganic Lead Chromate	المجموعة الكيميائية	1344-37-2	رقم CAS

وصف المنتج

يُعدّ Chrome Yellow 1930 صبغة صفراء متوسطة الدرجة ذات تغليف كامل لتحقيق أقصى مقاومة للحرارة وثبات للعوامل الجوية. وهو موصى به لجميع الطلاءات الخارجية عالية المتطلبات.

المقاومة الكيميائية		البيانات الفيزيائية	
5	الأحماض	5.5	الكثافة (g/cm ³)
4	القلويات	مسحوق أصفر	شكل التوريد
5	الكحولات	20~26	امتصاص الزيت (g/100 g)
4	الإسترات	≤1.5	الرطوبة (%)
4	الكيتونات	7	قيمة pH
5	الصابون	7~8	الثبات الضوئي (مقياس 1-8)
5	الهجرة	280°C / 536°F	الثبات الحراري

مجالات الاستخدام

الطلاءات	البلاستيك	الأحبار
● موصى به	● PVC	● الأوفست
○ ملاءمة محدودة	● PE/PP/PO	● ذات أساس مذيبي
○ ملاءمة محدودة	○ ABS	○ ذات أساس مائي
○ ملاءمة محدودة	○ PS	○ UV / EB
○ ملاءمة محدودة	○ PA	○ نفث الحبر
● موصى به	● المطاط	●

● موصى به ○ ملاءمة محدودة - غير موصى به

مواصفات المنتج

طريقة الاختبار	المواصفة	الخاصية المختبرة
AFTM-P 2.1	≤1.0	ΔE
AFTM-P 2.1	100±5%	قوة التلوين

التعبئة والشحن والتخزين

يُورّد Chrome Yellow 1930 على شكل مسحوق أصفر. يُعبأ المنتج في 25 kg كيس ورقي ويُشحن على منصات تحميل بوزن 1000 kg لكل منصة. يُخزّن في درجات حرارة عادية، في مكان جاف ومحمي من العوامل الجوية. مدة الصلاحية: 5 سنوات من تاريخ التصنيع.

تستند جميع المعلومات الواردة أعلاه إلى بيانات جرى الحصول عليها في المختبر، ولا يجوز استخدامها للتصديق على ملاءمة المنتج. ويُصبح المستخدمون باختبار المنتج في أنظمتهم الخاصة قبل الشراء.