

Pigment Yellow 74T (Semi-Transparent)

الإصدار 2026-10-23 · المراجعة 2026-10-23

11741	رقم C.I.	Pigment Yellow 74	اسم C.I.
Monoazo	المجموعة الكيميائية	6358-31-2	رقم CAS

وصف المنتج

Pigment Yellow 74T هو أصفر هانزا شبه شفاف متوسط الدرجة، يتميز بثبات ضوئي جيد. موصى به للدهانات الديكورية ذات الأساس المائي والطلاءات الصناعية. ومن مجالات استخدامه الأخرى طباعة المنسوجات والأحبار.

المقاومة الكيميائية		البيانات الفيزيائية	
5	الأحماض	1.25~1.45	الكثافة (g/cm ³)
5	القلويات	مسحوق أصفر	شكل التوريد
5	الكحولات	40 ~ 50	امتصاص الزيت (g/100 g)
4	الإسترات	≤1.5	الرطوبة (%)
4	الكيتونات	5.5~7.5	قيمة pH
4~5	الصابون	6~7	الثبات الضوئي (مقياس 1-8)
0	الهجرة	200°C / 392°F	الثبات الحراري

مجالات الاستخدام

الأحبار	البلاستيك	الطلاءات
– الأوفست	– PVC	– طلاء السيارات
• ذات أساس مذيبي	– PE/PP/PO	• الطلاء الصناعي
• ذات أساس مائي	– ABS	• طلاء الديكور
– UV / EB	– PS	○ طلاء اللفائف المعدنية
– نفث الحبر	– PA	– طلاء الخشب
	– المطاط	○ الطلاء بالمسحوق

• موصى به ○ ملاءمة محدودة – غير موصى به

خصائص أخرى

المنسوجات

مواصفات المنتج

طريقة الاختبار	المواصفة	الخاصية المختبرة
AFTM-P 2.1	≤1.0	ΔE
AFTM-P 2.1	100±5%	قوة التلوين

التعبئة والشحن والتخزين

يُورّد Pigment Yellow 74T (Semi-Transparent) على شكل مسحوق أصفر. يُعبأ المنتج في أكياس ورقية ويُشحن على منصات تحميل بوزن 500 kg لكل منصة. يُخزّن في درجات حرارة عادية، في مكان جاف ومحمي من العوامل الجوية.

تستند جميع المعلومات الواردة أعلاه إلى بيانات جرى الحصول عليها في المختبر، ولا يجوز استخدامها للتصديق على ملاءمة المنتج. ويُنصح المستخدمون باختبار المنتج في أنظمتهم الخاصة قبل الشراء.