

Pigment Red 22

الإصدار 2026-10-22b · المراجعة 2026-10-22

12335	رقم C.I.	Pigment Red 22	اسم C.I.
Monoazo	المجموعة الكيميائية	6448-95-9	رقم CAS

وصف المنتج

صبغ Pigment Red 22 هو صبغ أحمر مائل إلى الأصفر وخالي من الباريوم، يُستخدم كثيرًا بديلًا عن Red Lake C (CI# Red 53:1) عندما يلزم قدر أعلى من الثبات الضوئي ومقاومة القلويات

المقاومة الكيميائية		البيانات الفيزيائية	
4	الأحماض	1.5	الكثافة (g/cm ³)
4	القلويات	مسحوق أحمر	شكل التوريد
4	الكحولات	44-55	امتصاص الزيت (g/100 g)
3	الإسترات	≤2.0	الرطوبة (%)
3	الكيتونات	6.0- 7.0	قيمة pH
5	الماء	7	الثبات الضوئي (مقياس 1-8)
0	الهجرة	200°C / 392°F	الثبات الحراري

مجالات الاستخدام

الأحبار	البلاستيك	الطلاءات
• ذات أساس مذيبي	— PVC	— طلاء السيارات
• ذات أساس مائي	— PE/PP/PO	— الطلاء الصناعي
	— ABS	— طلاء الديكور
	— PS	— طلاء اللفائف المعدنية
	— PA	— طلاء الخشب
	— المطاط	— الطلاء بالمسحوق

• موصى به ○ ملاءمة محدودة — غير موصى به

خصائص أخرى

• المنسوجات
• ألوان الفنانين

مواصفات المنتج

طريقة الاختبار	المواصفة	الخاصية المختبرة
AFTM-P 2.1	≤1.5	ΔE
AFTM-P 2.1	100±5%	قوة التلوين

التعبئة والشحن والتخزين

يُورَد Pigment Red 22 على شكل مسحوق أحمر. يُعبَأ المنتج في كيس ورقي ويُشحن على منصات تحميل بوزن 500 kg لكل منصة. احفظ المنتج في درجات حرارة عادية، في مكان جاف ومحمي من العوامل الجوية.

تستند جميع المعلومات الواردة أعلاه إلى بيانات جرى الحصول عليها في المختبر، ولا يجوز استخدامها للتصديق على ملاءمة المنتج. ويُنصح المستخدمون باختبار المنتج في أنظمتهم الخاصة قبل الشراء.