

Basic Dye Red 46

Versión 2026-10-22 · Revisión 2026-10-22

Nombre C.I.	Basic Red 46	Grupo químico	C18H21BrN6
N.º CAS	12221-69-1		

Aplicación

Tintura y estampado directo para acrílico.

Empaque

Empacado en caja de cartón de 25 kg

Datos físicos

Forma de suministro	Polvo rojo
Humedad (%)	≤7.0
Solidez a la luz (escala 1–8)	6~7
Residuo en tamiz (%)	≤ 5
Poder colorante (%)	250±3
Peso molecular (g/mol)	401.3
Tono	Similar to Standard
Insolubilidad en agua (%)	≤1
Solidez al lavado con jabón (decoloración)	4~5
Solidez al jabonado (transferencia de color)	4~5
Solidez a la inmersión en agua (decoloración)	4~5
Solidez a la inmersión en agua (transferencia de color)	4~5
Solidez a la transpiración (decoloración)	4~5
Solidez al sudor (transferencia de color)	4~5
Solidez al planchado	3~4
Solidez al frote en seco	4~5
Solidez al frote en húmedo	4
Limpieza en seco	4~5

Envase, transporte y almacenamiento

Basic Dye Red 46 se suministra como polvo rojo. Conserve el producto a temperatura normal, seco y protegido de la intemperie.

Toda la información anterior se basa en datos obtenidos en laboratorio y no debe utilizarse para certificar la idoneidad del producto. Se recomienda a los usuarios probar el producto en su propio sistema antes de comprarlo.