# Basic Dye Red 46

Versão 2026-10-22 · Revisão 2026-10-22

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome C.I. | Basic Red 46 | Grupo químico | C18H21BrN6 |
| N.º CAS | 12221-69-1 | | |

## Aplicação

Tingimento e estampagem direta para acrílico.

## Embalagem

Embalado em caixa de papelão de 25 kg

## Dados físicos

| | |
|---|---|
| Forma de fornecimento | Pó vermelho |
| Humidade (%) | ≤7.0 |
| Solidez à luz (escala 1–8) | 6~7 |
| Resíduo em peneira (%) | ≤ 5 |
| Poder de tingimento (%) | 250±3 |
| Peso molecular (g/mol) | 401.3 |
| Tonalidade | Similar to Standard |
| Insolubilidade em água (%) | ≤1 |
| Solidez à lavagem com sabão – alteração da cor | 4~5 |
| Solidez à lavagem com sabão – transferência de cor | 4~5 |
| Solidez à imersão em água – alteração da cor | 4~5 |
| Solidez à imersão em água – transferência de cor | 4~5 |
| Solidez ao suor – alteração da cor | 4~5 |
| Solidez ao suor – transferência de cor | 4~5 |
| Solidez ao passar a ferro | 3~4 |
| Solidez à fricção a seco | 4~5 |
| Solidez à fricção a úmido | 4 |
| Limpeza a seco | 4~5 |

## Embalagem, transporte e armazenamento

Basic Dye Red 46 é fornecido como pó vermelho. Mantenha o produto armazenado à temperatura normal, seco e protegido das intempéries.

*Todas as informações acima baseiam-se em dados obtidos em laboratório e não devem ser utilizadas para certificar a adequação do produto. Recomenda-se aos utilizadores que testem o produto no seu próprio sistema antes da compra.*