

## Pigment Red 49:1W

الإصدار 2026-10-22b · المراجعة 2026-10-22

|         |                     |                  |          |
|---------|---------------------|------------------|----------|
| 15630:1 | رقم C.I.            | Pigment Red 49:1 | اسم C.I. |
| Monoazo | المجموعة الكيميائية | 1103-38-4        | رقم CAS  |

### وصف المنتج

Pigment Red 49:1W هو صبغة حمراء شفافة ذات مسحة زرقاء، تتميز بقوة صبغ ممتازة، وموصى بها لأحبار الطباعة الفلكسوغرافية ذات الأساس المائي، والدهانات الصناعية منخفضة التكلفة التي تجف بالهواء، وألوان الفنانين.

| المقاومة الكيميائية |            | البيانات الفيزيائية |                              |
|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| 3~4                 | الأحماض    | 1.60~1.70           | الكثافة (g/cm <sup>3</sup> ) |
| 2~3                 | القلويات   | مسحوق أحمر          | شكل التوريد                  |
| 3                   | الكحولات   | 45~55               | امتصاص الزيت (g/100 g)       |
| 4                   | الإسترات   | ≤1.5                | الرطوبة (%)                  |
| 3~4                 | الكيوتونات | 6.0~8.0             | قيمة pH                      |
| 4                   | الصابون    | 4~5                 | الثبات الضوئي (مقياس 1-8)    |
| 0                   | الهجرة     | 180°C / 356°F       | الثبات الحراري               |

### مجالات الاستخدام

| الأحبار          | البلاستيك  | الطلاءات                |
|------------------|------------|-------------------------|
| – الأوفست        | – PVC      | – طلاء السيارات         |
| – ذات أساس مذيبي | – PE/PP/PO | ○ الطلاء الصناعي        |
| ● ذات أساس مائي  | – ABS      | – طلاء الديكور          |
| – UV / EB        | – PS       | – طلاء اللفائف المعدنية |
| – نفث الحبر      | – PA       | – طلاء الخشب            |
|                  | – المطاط   | – الطلاء بالمسحوق       |

● موصى به ○ ملاءمة محدودة – غير موصى به

### خصائص أخرى

● ألوان الفنانين

### مواصفات المنتج

| طريقة الاختبار | المواصفة | الخاصية المختبرة |
|----------------|----------|------------------|
| AFTM-P 2.1     | ≤1.0     | ΔE               |
| AFTM-P 2.1     | 100±5%   | قوة التلوين      |

### التعبئة والشحن والتخزين

يُورَد Pigment Red 49:1W على شكل مسحوق أحمر. يُعبَأ المنتج في 25 kg كيس ورقي ويُشحن على منصات تحميل بوزن 500 kg لكل منصة. يُخزَّن في درجات حرارة عادية، في مكان جاف ومحمي من العوامل الجوية. مدة الصلاحية: 5 سنوات من تاريخ التصنيع.

تستند جميع المعلومات الواردة أعلاه إلى بيانات جرى الحصول عليها في المختبر، ولا يجوز استخدامها للتصديق على ملاءمة المنتج. ويُنصح المستخدمون باختبار المنتج في أنظمتهم الخاصة قبل الشراء.