

Pigment Red 269

الإصدار 2026-10-22b · المراجعة 2026-10-22

12466	رقم C.I.	Pigment Red 269	اسم C.I.
Monoazo	المجموعة الكيميائية	67990-05-0	رقم CAS

وصف المنتج

Pigment Red 269 هو أحمر نفتول بدرجة لونية مزرقّة داكنة. ويظهر أداءً جيّدًا في الأحبار / الطلاءات ذات الأساس المائي، وطباعة المنسوجات، وأحبار الأوفست، وأحبار التغليف

المقاومة الكيميائية		البيانات الفيزيائية	
5	الأحماض	1.6	الكثافة (g/cm ³)
4~5	القلويات	مسحوق أحمر	شكل التوريد
4	الكحولات	40 ~ 50	امتصاص الزيت (g/100 g)
4	الإسترات	≤1.5	الرطوبة (%)
4	الكيتونات	6.5 ~ 7.5	قيمة pH
5	الماء	7	الثبات الضوئي (مقياس 1-8)
0	الهجرة	200°C / 392°F	الثبات الحراري

مجالات الاستخدام

الأحبار	البلاستيك	الطلاءات
• ذات أساس مذيبي	— PVC	— طلاء السيارات
• ذات أساس مائي	— PE/PP/PO	— الطلاء الصناعي
	— ABS	— طلاء الديكور
	— PS	— طلاء اللفائف المعدنية
	— PA	— طلاء الخشب
	— المطاط	— الطلاء بالمسحوق

• موصى به ○ ملاءمة محدودة — غير موصى به

خصائص أخرى

• المنسوجات
• ألوان الفنانين

مواصفات المنتج

طريقة الاختبار	المواصفة	الخاصية المختبرة
AFTM-P 2.1	≤1.5	ΔE
AFTM-P 2.1	100±5%	قوة التلوين

التعبئة والشحن والتخزين

يُورّد Pigment Red 269 على شكل مسحوق أحمر. يُعبأ المنتج في كيس 25 kg ويُشحن على منصات تحميل بوزن 500 kg لكل منصة. يُخزّن في درجات حرارة عادية، في مكان جاف ومحمي من العوامل الجوية.

تستند جميع المعلومات الواردة أعلاه إلى بيانات جرى الحصول عليها في المختبر، ولا يجوز استخدامها للتصديق على ملاءمة المنتج. ويُنصح المستخدمون باختبار المنتج في أنظمتهم الخاصة قبل الشراء.