

Basic Dye Violet 16

Versión 2026-10-22 · Revisión 2026-10-22

Nombre C.I.	Basic Violet 16	Grupo químico	C23H29ClN2
N.º CAS	6359-45-1 / 85283-95-0		

Aplicación

Tintura y estampado directo para acrílico y poliéster modificado con ácido.

Envase

Envasado en cajas de cartón de 25 kg

Datos físicos

Forma de suministro	Polvo violeta
Humedad (%)	≤7.0
Solidez a la luz (escala 1–8)	4
Residuo en tamiz	≤20% (250 µm)
Poder colorante (%)	250±3
Peso molecular (g/mol)	368.94
Tono	Similar to Standard
Insolubilidad en agua (%)	≤0.6
Solidez al jabonado (degradación)	4~5
Solidez al jabonado (manchado)	5
Solidez a la inmersión en agua (degradación)	5
Solidez al agua en inmersión (manchado)	5
Solidez al sudor (degradación)	5
Solidez a la transpiración (manchado)	5
Solidez al planchado	5
Solidez al frote en seco	4~5
Solidez al frote en húmedo	5
Limpieza en seco	5

Envase, transporte y almacenamiento

Basic Dye Violet 16 se suministra como polvo violeta. Conserve el producto a temperatura normal, seco y protegido de la intemperie.

Toda la información anterior se basa en datos obtenidos en laboratorio y no debe utilizarse para certificar la idoneidad del producto. Se recomienda a los usuarios probar el producto en su propio sistema antes de comprarlo.