

Ketonic Resin 1717

Versión 2026-10-22 · Revisión 2026-10-22

N.º CAS 25054-06-2

Descripción del producto

Ketonic Resin 1717 es una cetona con un índice de hidroxilo más alto. Confiere mayor resistencia al calor y mejor resistencia al apelmazamiento (blocking); su alto grado de polaridad mejora la adhesión, la humectación de pigmentos y el brillo. La liberación de solvente es la más rápida con Ketonic Resin 1717.

Propiedades

Ketonic Resin 1717 es una resina de alto punto de fusión que proporciona mayor resistencia al calor y mejor resistencia al bloqueo.

Aplicaciones

- lacas celulósicas
- tintas para bolígrafos
- esmaltes de uñas
- recubrimientos superficiales

Solubilidad

Etanol, n-butanol, isobutanol, acetona, metil etil cetona, ciclohexanona, metil isobutil cetona, fenoxi glicol, metanol

Empaque y almacenamiento

Sacos de papel de 25 KG con liner de HDPE / 750 kg por pallet / 15 toneladas por FCL de 20 pies

Datos físicos

Forma de suministro	Trozos de color amarillo pálido
Valor de pH	1
Color, escala Gardner	Max 2
Viscosidad	840-1260
Intervalo de reblandecimiento (°C)	107-117
Índice de hidroxilo (mg KOH/g)	270-290
Índice de acidez	Max 1

Envase, transporte y almacenamiento

Ketonic Resin 1717 se suministra como trozos de color amarillo pálido. El producto se envasa en 25 kg bolsa y se expide en palés de 750 kg. Almacenar a temperaturas normales, en un lugar seco y protegido de la intemperie. Vida útil: 1 año a partir de la fecha de fabricación.

Toda la información anterior se basa en datos obtenidos en laboratorio y no debe utilizarse para certificar la idoneidad del producto. Se recomienda a los usuarios probar el producto en su propio sistema antes de comprarlo.