Ketonic Resin 1717

Versão 2026-10-22 · Revisão 2026-10-22

N.º CAS 25054-06-2

Descrição do produto

A Resina Cetônica 1717 é uma cetona com maior índice de hidroxila. Confere maior resistência ao calor e melhor resistência ao blocking; seu elevado grau de polaridade melhora a adesão, o molhamento de pigmentos e o brilho. A liberação de solvente é a mais rápida com a Resina Cetônica 1717.

Propriedades

A Ketonic Resin 1717 é uma resina de alto ponto de fusão que proporciona maior resistência ao calor e melhor resistência ao blocking.

Aplicações

- lacas celulósicas
- tintas para canetas esferográficas
- esmaltes para unhas
- revestimentos de superfície

Solubilidade

Etanol, n-butanol, iso-butanol, acetona, metiletilcetona, ciclohexanona, metilisobutilcetona, fenoxiglicol, metanol

Embalagem e armazenamento

Sacos de papel de 25KG com liner de HDPE / 750kg por pallet / 15 toneladas por FCL de 20ft

Dados físicos

Forma de fornecimento	Pedaços amarelo-claro
Valor de pH	1
Cor, escala Gardner	Max 2
Viscosidade	840-1260
Intervalo de amolecimento (°C)	107-117
Índice de hidroxilo (mg KOH/g)	270-290
Índice de acidez	Max 1

Embalagem, transporte e armazenamento

Ketonic Resin 1717 é fornecido como pedaços amarelo-claro. O produto é embalado em 25 kg saco e expedido em paletes de 750 kg. Armazenar em temperaturas normais, em local seco e protegido das intempéries. Prazo de validade: 1 ano a partir da data de fabricação.

Todas as informações acima baseiam-se em dados obtidos em laboratório e não devem ser utilizadas para certificar a adequação do produto. Recomenda-se aos utilizadores que testem o produto no seu próprio sistema antes da compra.