

Ketonic Resin 1717

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

CAS No. 25054-06-2

Ürün Açıklaması

Ketonic Resin 1717, daha yüksek hidroksil değerine sahip bir keton reçinesidir. Gelişmiş ısı direnci ve daha iyi bloklama direnci sağlar; yüksek polarite derecesi yapışmayı, pigment ıslatmasını ve parlaklığı iyileştirir. Çözücü salınımı Ketonic Resin 1717 ile en hızlıdır.

Özellikler

Ketonic Resin 1717, gelişmiş ısı direnci ve daha iyi blokajlanma direnci (blocking resistance) sağlayan, yüksek erime noktalı bir reçinedir.

Uygulamalar

- selüloz lakları
- tükenmez kalem mürekkepleri
- tırnak cilaları
- yüzey kaplamaları

Çözünürlük

Etanol, n-bütanol, izo-bütanol, aseton, metil etil keton, sikloheksanon, metil izobütil keton, fenoksi glikol, metanol

Ambalaj ve Depolama

HDPE astarlı 25 KG kağıt torba / palet başına 750 kg / 20 ft FCL başına 15 ton

Fiziksel Veriler

Tedarik şekli	Soluk Sarı Topaklar
pH değeri	1
Renk, Gardner skalası	Max 2
Viskozite	840-1260
Yumuşama aralığı (°C)	107-117
Hidroksil değeri (mg KOH/g)	270-290
Asit değeri	Max 1

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Ketonic Resin 1717, soluk sarı topaklar olarak tedarik edilir. Ürün 25 kg çuval içinde ambalajlanır ve 750 kg'lık paletlerle sevk edilir. Normal sıcaklıklarda, kuru ortamda ve dış hava koşullarından korunarak saklayınız. Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 1 yıl.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.