

Ketonic Resin 1717

الإصدار 2026-10-23 · المراجعة 2026-10-23

25054-06-2

CAS رقم

وصف المنتج

Ketonic Resin 1717 راتنج كيتوني ذو قيمة هيدروكسيل أعلى. يمنح مقاومة حرارية محسنة ومقاومة أفضل للتلاصق، كما أن درجة قطبيته العالية تحسن الالتصاق وترطيب الصبغات واللمعان. ويتميز Ketonic Resin 1717 بأسرع تحرر للمذيب.

الخصائص

Ketonic Resin 1717 راتنج ذو نقطة انصهار مرتفعة، يوفر مقاومة حرارية محسنة ومقاومة أفضل للتلاصق.

مجالات الاستخدام

- لاکرات السليلوز
- أحبار الأقلام الجافة
- طلاءات الأظافر
- الطلاءات السطحية

الذوبانية

الإيثانول، n-بيوتانول، أيزو-بيوتانول، الأسيتون، ميثيل إيثيل كيتون، سيكلوهكسانون، ميثيل أيزوبيوتيل كيتون، فينوكسي غليكول، الميثانول

التعبئة والتخزين

أكياس ورقية سعة 25 kg مع بطانة HDPE / 750 kg لكل منصة تحميل / 15 طناً لكل حاوية 20 قدماً

البيانات الفيزيائية

شكل التوريد	كتل صفراء باهتة
قيمة pH	1
اللون، مقياس Gardner	Max 2
اللزوجة	840-1260
مدى التلّين (°C)	107-117
قيمة الهيدروكسيل (mg KOH/g)	270-290
قيمة الحمض	Max 1

التعبئة والشحن والتخزين

يُورّد Ketonic Resin 1717 على شكل كتل صفراء باهتة. يُعبأ المنتج في 25 kg كيس ويُشحن على منصات تحميل بوزن 750 kg لكل منصة. يُخزّن في درجات حرارة عادية، في مكان جاف ومحمي من العوامل الجوية. مدة الصلاحية: سنة واحدة من تاريخ التصنيع.

تستند جميع المعلومات الواردة أعلاه إلى بيانات جرى الحصول عليها في المختبر، ولا يجوز استخدامها للتصديق على ملاءمة المنتج. ويُصحح المستخدمون باختبار المنتج في أنظمتهم الخاصة قبل الشراء.