

Unio-Plus Isoliergrund

Produktbeschreibung	<p>Wasserverdünnbarer, feiner Putzgrund für innen und außen.</p> <p>Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • weichmacher- und lösungsmittelfrei, geruchsneutral • fein – ohne grobes Quarzkorn • saugfähigkeitsregulierend • optimale Zwischenhaftung • spritz- und streichfähig • hohe Haftfestigkeit • verlängert die offene Zeit bei der Putzverarbeitung
Zusammensetzung	<p>Unio-Plus Isoliergrund besteht aus Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikaten, Wasser, Additiven und Konservierungsmittel.</p>
Anwendungsgebiet	<p>Spritz- und streichfähiger, weißblasierender, quarzsandhaltiger Vor- und Zwischenanstrich. Einsetzbar auf tragfähigen mineralischen Außen- und Innenflächen wie kalk-, kalkzement- und gipshaltigen Unterputzen der Mörtelgruppen P I bis P IV, Beton, Faserzement und tragfähigen Dispersionsanstrichen. Universell einsetzbar als Putzgrund für nachfolgende mineralische Oberputze sowie Dispersions-, Silikat-, Siloxan- und Silikonharzputze, aber auch als Streichputz und Quarzhaftbrücke. Zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Saugverhaltens von mineralischen Untergründen. Verbessert die Verarbeitung nachfolgender Oberputze. Gewährleistet optimale Zwischenhaftung.</p>
Untergrund	<p>Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sein. VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3, beachten. Saugende Untergründe mit Unio-Plus Tiefengrund grundieren.</p> <p>Nicht festhaftende Altanstriche: Restlos entfernen, mit Unio-Plus Tiefengrund grundieren.</p> <p>Stark saugende Untergründe: Mit Unio-Plus Tiefengrund grundieren.</p> <p>Schimmelbefallene, Algen- und moosbefallene Flächen: Schimmel- bzw. Pilzbefall durch Hochdruck-Naßreinigung entfernen. Flächen mit Sanierlösung vorbehandeln und gut trocknen lassen.</p> <p>Verfärbungen bei Gipskartonplatten: Je nach Verunreinigung 1 - 2 Voranstriche mit GK-Sperrgrund (mind. 24 h Zwischentrocknung beachten).</p> <p>Gipsputze: 1 x Voranstrich mit Unio-Plus Isoliergrund.</p> <p>Mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken verunreinigte Flächen: 1 x Voranstrich mit spezieller Isolierfarbe ISO-TOPP. 1 x Zwischenanstrich mit GK-Sperrgrund.</p>

