

BioRid

TERMÉKTÍPUS

Vízhígítású, mikropórusos szerkezetű funkcionális bevonat, mely kiszorítja a nedvességet és szárazon tartja a felületet.

A TERMÉK KIEMELT TULAJDONSÁGAI ÉS JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE



- * Különösen alkalmas új és korábban festett felületek kezelésére, ott ahol követelmény a festékréteg penész szembeni védelme.
- * Alkalmas beltéri falak és mennyezetek festésére beton, vakolat, téglá és fém alapfelületeken.
Acélfelületre csak előzetes, korrózió gátló alapozást követően javasolt alkalmazni, ezáltal elkerülhető a rozsva által okozott sárgulás vagy elszíneződés.
- * Alkalmas új, és korábban festett felületek kezelésére lakóépületekben, pincékben, parkolóházakban, élelmiszeripari létesítményekben, raktárakban és állattenyésztési helyiségekben.
- * Nem alkalmas kezeletlen fa felületek festésére.
- * A festési munkálatok megkezdése előtt, olvassa el figyelmesen a felhordási utasításokat.

MŰSZAKI ADATOK

Száranyag-tartalom térfogatszázalékban	kb. 30%
Sűrűség	kb. 1,2 kg/l (ISO 2811)
Elméleti kiadósság	A termék kiadóssága függ a felület típusától / minőségétől. Hatékony védelem a következő minimális értékekkel érhető el: 1.0 – 1.6 m ² /l (vagy 750 – 1200 g/m ²)
Kiszerelések	9 L, 18 L
Hígító	Víz
Felhordási mód	Elsődlegesen javasolt felhordási mód: ecset, henger. A termék airless szórással is felhordható.
Száradási idő (+20°C, a levegő relatív páratartalma 50%)	Érintésszáraz: 8 -12 óra elteltével, a felhordott réteg vastagságától függően.
Vegy ellenállás	Tisztítószerek hatásának ellenáll.
Tárolás	Fagytól védendő! Tárolja száraz, hűvös, közvetlen napsütéstől védett helyen. Használat után zárja vissza gondosan a kannát. Bontott kannában a hosszú távú tárolást a termék nem tűri.
Szavatossági idő	2 év, eredeti, gyárilag lezárt kannában.
Termékkód	006 5120

BioRid

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felhordási körülmények

A festendő felület legyen tiszta és száraz. Felhordás alatt a levegő hőmérséklete legyen +5°C fölött, relatív páratartalma pedig 80% alatt.

Felület előkészítése

Új felületek:

Távolítsa el a port és a szennyeződések a felületről. Szükség esetén, töltsse ki az egyenetlenségeket megfelelő töltőanyaggal. A porózus és erős nedvszívású felületeket alapozza ProSeal alapozóval, csak ezután hordja fel a BioRid bevonatot.

Kezeletlen, penésszel fertőzött felületek:

Mossa le a felületet BioWash tisztítószerrel. Ehhez hígítsa a tisztítószer vízrel (hígítási arány 1:2), majd hordja fel az oldatot szivaccsal, ecsettel vagy szórással, a penésszel fertőzött részekre. Hagyja az oldatot kb. 20 percig hatni. Mossa le a felületet még nedves állapotában kefe, vagy magasnyomású tisztító segítségével (200 bar), így távolítsa el a penészt. Öblítse le gondosan a felületet tiszta vízzel, fentről lefele haladó mozgással. Szükség esetén, töltsse ki az egyenetlenségeket megfelelő töltőanyaggal. Az így előkészített felületre hordja fel 24 órán belül a BioRid bevonatot. A porózus és erős nedvszívású felületeket alapozza ProSeal alapozóval, csak ezután hordja fel a BioRid bevonatot.

Korábban festett, penésszel fertőzött felületek:

Mossa le a felületet BioWash tisztítószerrel, a fenti utasítások betartása mellett. Távolítsa el a laza, nem tapadó, leváló festékréteget kaparóval. A kemény, fényes, vagy iparilag festett részeket csiszolja le alaposan, mattrá. Szükség esetén, töltsse ki az egyenetlenségeket megfelelő töltőanyaggal.

Alapozás

Penésszel fertőzött felületek esetén (új és korábban festett felületek egyaránt) hordja fel a felület egészére a BioWash tisztítószer vizes oldatát (hígítási arány 1:50), fertőtlenítés céljából. Hagyja a felületet megszáradni. Hordja fel a BioRid bevonatot a fertőtlenítést követő 24 órában. Porózus és nedvszívó felületek esetén alapozza a felületet ProSeal alapozóval.

Felhordás

Használat előtt keverje fel alaposan a BioRid bevonatot. A termék használatra kész, de szükség esetén vízzel hígítható. Hordja fel 1 – 2 rétegben ecsettel vagy hengerrel a kívánt rétegvastagságban. Figyelem! A BioRid bevonattal festett felületeket nem ajánlott további festékekkel kezelni, mivel a felülfestést gyengítheti a termék tulajdonságait és hatékonyságát.

Felület karbantartása

Kerülje a magas nyomású lemosást. A BioRid bevonattal kezelt felületek BioRid bevonattal felújíthatók – ezáltal megőrizhetjük a védőfestés hatékonyságát.

Festőszerszámok tisztítása

Használat után törölje a festőszerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A már megszáradt terméket mossa le Tikkurila Pensselipesu tisztítószer segítségével.

VOC-tartalom (EU VOC 2004/42/EC)

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/a: 30 g/l (2010).
A BioRid max. 30 g/l VOC-t tartalmaz.

KÖRNYEZETVÉDELLEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS

A kiüresedett kannákat a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa. A folyékony hulladékot szállítsa veszélyesanyag-lerakó helyre.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Mindig olvassa el a dobozon található információt. További tájékoztatás a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. Biztonsági adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető