



# Műszaki adatlap



## VALMOR PENÉSZGÁTLÓ FALFESTÉK ILLATOSÍTOTT

**Termék:** Felhasználásra kész, diszperziós jellegű matt, penészgátló beltéri falfesték.

**Színválaszték:** fehér

**Kiszerezés:** 2.5 l, 5 l

**Tulajdonságok:** Tisztítható, fürdőszobába, konyhába, erős igénybevételhez is ajánljuk.

**Kiadósság:** 5-6 m<sup>2</sup> /liter kétrétegben, glettelt minőségű felület esetén

**Alkalmazás:** A VALMOR Penészgátló Falfesték újonnan kifejlesztett, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, speciális receptúrával rendelkező festék, mely gátolja a falpenész kialakulását. A festék bevonat vízpára- és légáteresztő tulajdonsága, valamint tisztíthatósága révén megfelel a jelenkor technikai követelményeinek. Használható gipszes és cementes vakolatok, glettelt felületek, valamint diszperziós alapú korábbi festések átvonására. Nagy igénybevételnek kitett helységek festésére is ajánlott (óvoda, iskola, stb.) A fehérlevendula illatának nyugtató hatása a festékréteg száradása után is hosszan élvezhető.

### Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
Sűrűség	1,45-1,55 g/cm <sup>3</sup>
pH érték	8,0-9,0
Viszkozitás Brookfield viszkozimeterrel	25000-30000 mPas
Nem illóanyag tartalom 105°C-on, 2 óra	min. 55 %
Szemcsefinomság	max. 100 µm
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	(25 °C-on): 4 óra (a levegő magas páratartalma a száradási időt meghosszabbíthatja) *
Javasolt rétegszám	2 réteg
Bevonat külseje	egyenletesen fehér matt
Kiadósság	5-6 m <sup>2</sup> /liter kétrétegben, glettelt minőségű felület esetén

\* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

**Előkészítés:** A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfestékkel. Penészes falfelület esetén a penészfoltokat mossuk le és ha szükséges száradás után a foltot enyhe kaparással, dörzsöléssel teljesen távolítsuk el.



# Műszaki adatlap



## VALMOR PENÉSZGÁTLÓ FALFESTÉK ILLATOSÍTOTT

A továbbiakban ugyanúgy kell eljárni, mint új falfelület esetén. A felülethibás falakat glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet a festés megkezdése előtt.

**Felhasználás:** A festést csak +10 °C felett végezzük. A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, hígításképpen maximum 10%-ban vizet adhatunk hozzá. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük töltse le a „Műszaki- és Biztonsági adatlapokat” a [www.festekbazis.hu](http://www.festekbazis.hu) oldalról.

**Összetétel:** Víz, töltőanyag, pigment, kötőanyag, adalékok

**Színezés:** Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel (A színtartósságról kérje szaktanácsadója segítségét!)

**Tárolási garanciális idő:** 18 hónap

**Csomagolás:** 2,5 l, 5 literes műanyag dobozban

**Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után:** vízzel

**Veszélyességi besorolás:** Egészségre és környezetre nem veszélyes.

**EU határérték erre a termékre:** A/a 30 g/l. , Ez a termék maximum 30 g/l VOC tartalmaz.

**Biztonsági előírások:** Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:** P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

**Gyártási idő:** Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

**Hulladékkezelés (EWC kódok):** 80112\*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106\*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.