

SEAL&BOND PU 40

CHEMIPOL
Cola e Veda
SEAL&BOND PU 40


-  **FLEXÍVEL**
-  **RESISTENTE INTÉMPERIES**
-  **INTERIOR/EXTERIOR**
-  **PINTÁVEL**
-  **EXCELENTE ADERÊNCIA**
-  **MÚLTIPLOS SUBSTRATOS**
-  **CONSTRUÇÃO**
-  **MONTAGEM**
-  **AUTO**
-  **CAIXILHARIA**
-  **CONDUTAS**

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO

SEAL&BOND PU 40 é um Cola e Veda de base Poliuretano monocomponente, com elevada elasticidade, excelente desempenho mecânico e grande resistência às intempéries. Forma uma junta flexível e resistente na generalidade dos materiais de construção. Possui certificação SNJF para aplicação em alumínio anodizado e aplicação de fachadas.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Elevada elasticidade
- ✓ Pode ser aplicado no interior e exterior
- ✓ Elevada capacidade de movimento (25%)
- ✓ Boa resistência aos raios UV e às intempéries
- ✓ Grande resistência química, água salgada, gorduras, detergentes, etc.
- ✓ Excelente aderência em materiais de construção, sem primário
- ✓ Pintável após cura
- ✓ Ideal para juntas de dilatação e expansão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propriedades	Valor	Norma
Base química	Poliuretano	-
Densidade a 20°C	1,15 ± 0,03	-
Tempo de formação de película (23º e 50% H.R.)	≈ 50 minutos	-
Velocidade de cura (23º e 50% H.R.)	> 3 mm/24h	-
Temperatura de aplicação	+5°C até +35°C	-
Dureza (Shore A)	≈ 40/14 dias	ISO 868
Resistência à tração	8,5 N/mm	ISO 34
Modulo na rutura	≈1,4 MPa	ISO 37
Módulo elástico a 100%	≈ 0,3 Mpa	ISO 8339
Alongamento à rutura	> 600 %	ISO 37
Resistência à temperatura	-40°C a +80°C	-

Resultados ensaiados em laboratório.

APLICAÇÕES

Especialmente formulado para colagem e selagem de vários materiais de construção e para juntas de dilatação, em caixilharia, indústria automóvel, montagem e tubagens.

Este Cola e Veda adere sem primário em substratos normalmente utilizados na construção, tais como, madeira, alumínio anodizado, poliéster, vidro, betão, pedra, cerâmica, ferro, tijolo.

Para materiais difíceis, incluindo plásticos em PVC, ABS, PMMA ou materiais como alumínio e metal lacados, recomendamos testes preliminares para determinar se a superfície precisa de preparação.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO

- As superfícies devem estar bem limpas e secas, desengorduradas e livres de partículas friáveis que possam dificultar a aderência. Poderá utilizar acetona, álcool ou desengordurante para limpar o substrato. Verifique sua compatibilidade do **SEAL&BOND PU 40** com os substratos. Se necessário, aplique um primário, conforme instrução do mesmo.
- Para melhor aderência esfregue as superfícies metálicas antes da utilização. Posteriormente, volte a limpar a superfície e deixe secar. Recomenda-se limpar o betão com uma escova de metal.

APLICAÇÃO

- Se necessário, use cordão de junta para evitar o contacto tri-pontual e observar a relação largura/profundidade definida pela seguinte regra: profundidade ideal da junta = largura da junta / 2, com profundidade mínima de 8mm (verificar tabela de juntas de dilatação no fim do documento).
- A temperatura de aplicação deve estar entre +5°C e +35°C.
- Aplicar uma fita de crepe nas laterais das juntas para proteger os locais onde não deve ter contacto.
- Corte a ponteira e coloque no cartucho. Recomenda-se que este corte seja realizado a 45°C, no diâmetro necessário para vedação da junta.
- SEAL&BOND PU 40** pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática
- Aplicar o produto em cordões uniformes e contínuos para selagem, e/ou por pontos se for para colagem, em intervalos regulares de alguns centímetros.
 - Após a aplicação, use uma espátula para alisar a junta com água e sabão e retirar a fita crepe antes de formar película. Caso seja feita uma colagem, faça pressão entre os materiais a colar.
 - O processo de cura inicia-se quando entrar em contacto com a humidade do ar, sendo esta feita de fora para dentro 3mm a cada 24horas.

LIMPEZA

- As ferramentas podem ser limpas, acetona antes do selante curar. Após a cura, só é possível retirar por ação mecânica.

PINTURA

- Pode ser pintado com a maioria das tintas à base de água depois do produto estar completamente curado. Se a tinta for de base solvente deve-se fazer testes prévios.

RESTRICOES DE USO

Depois de aberto, deve ser utilizado no prazo de 24 horas após a abertura do cartucho, caso contrário o vedante pode endurecer.

Evite qualquer contacto com MS polímeros não curados, poliuretano híbridos ou selantes de silicone bem como o contacto com álcool ou amoníaco durante a cura.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Deve utilizar-se em áreas ventiladas, evitando o contacto com a pele, os olhos e as mucosas. Manter fora do alcance das crianças.

Para mais informações e conselhos sobre segurança no manuseamento, armazenamento e disposição dos produtos químicos, o utilizador deve consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança do produto que contém os dados físicos, ecológicos e toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE


Armazenar num ambiente fresco, seco e bem ventilado, entre os +5°C e + 25°C, afastado de fontes de calor e humidade. Validade 12 meses se armazenado nas condições recomendadas, pois pode reduzir o prazo.

Em tempo frio, armazene os cartuchos a uma temperatura aproximada de 20°C antes da utilização.

CERTIFICAÇÕES

Marcação CE e Declaração de Desempenho para:

- ❖ Selante para uso não estrutural em juntas em edifícios para elementos de fachada para exterior e interior (apto para utilização em climas frios):de acordo com a norma europeia **EN 15651-1 (F EXT-INT CC)**.
- ❖ Selante para passeios pedonais para aplicação interior e exterior (apto para utilização em climas frios) de acordo com a norma europeia **EN 15651-4 (PW EXT INT CC)**.



Certificação **SNJF** com a classificação *Mastic élastomère*, classe 25E para alumínio anodizado sem primário, com registo n.º4389.



EMBALAGEM

Referencia	Descrição		ml		EAN
CH04010001	CHEMIPOLE SEAL&BOND PU 40 COLA-VEDA POLIURETANO	Branco	300	12	5608907437803
CH04010002	CHEMIPOLE SEAL&BOND PU 40 COLA-VEDA POLIURETANO	Cinza	300	12	5608907437780
CH04010003	CHEMIPOLE SEAL&BOND PU 40 COLA-VEDA POLIURETANO	Preto	300	12	5608907437773
CH04010004	CHEMIPOLE SEAL&BOND PU 40 COLA-VEDA POLIURETANO	Castanho	300	12	5608907437797
CH04020001	CHEMIPOLE SEAL&BOND PU 40 COLA-VEDA POLIURETANO	Branco	600	20	5608907437810
CH04020002	CHEMIPOLE SEAL&BOND PU 40 COLA-VEDA POLIURETANO	Cinza	600	20	5608907437841
CH04020003	CHEMIPOLE SEAL&BOND PU 40 COLA-VEDA POLIURETANO	Preto	600	20	5608907437827
CH04020004	CHEMIPOLE SEAL&BOND PU 40 COLA-VEDA POLIURETANO	Castanho	600	20	5608907437834

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Juntas de Dilatação

Utilize o **SEAL&BOND PU 40** em juntas de dilatação de forma a preencher o espaço entre dois substratos, a fim de evitar a penetração da água, acompanhando os movimentos do corpos. Dependendo do tipo de alvenaria, é necessário ter em consideração a largura e a profundidade mínima e máxima das juntas, assim como as dimensões das juntas recomendadas.

Largura inicial em mm (Wo)				
Tipo de alvenaria	Mín.	Máx.	Profundidade	Tolerância
Pré-fabricação pesada e alvenaria tradicional	8	40	D = Wo / 2 com mínimo 8 mm	± 10%
Fachadas ligeiras e pré-fabricação ligeira	5	30/35	D = Wo / 2 com mínimo 5 mm	± 10%
Dimensões das juntas recomendado				
Largura (mínima)		Largura (máxima)	Profundidade (mínima)*	
5 mm		35 mm	5 mm	
5 mm		20 mm	5 mm	

A profundidade da junta deve ser, pelo menos, metade da largura sem ser inferior ao valor mínimo indicado.

Nota: Esta ficha técnica anula e substitui outras anteriormente emitidas para o mesmo produto. As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual, sendo prestadas de boa fé e apoiadas por vários testes de laboratório. A utilização do produto está fora de nosso controlo, recusando toda a responsabilidade pelo uso inadequado. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (por teste na obra) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. Todas as características, especificações e imagens de produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.