

REPORTE TÉCNICO

PRODUCTO	GRES ESMALTADO
COLECCIONES	SERIE TRAVERTINO (ARENA y BEIGE)
FORMATO	60x60; 30x60

	INFORMACIÓN GENERAL
FORMATO	60x60; 30x60
OPCIONES/ CALIDAD	GRUPO B1b/PRIMERA
GARANTÍA	5 AÑOS
CONDICIONES DE LA GARANTÍA	1) Garantía de 5 años contra fallas de fabricación. 2) Todo reclamo será revisado por el área técnica. 3) Garantía será invalida ante cualquiera de las siguientes razones a) Problemas debido a una inadecuada instalación. b) Problemas estructurales donde fue colocado el revestimiento. c) Utilización de materiales no adecuados o recomendados para la instalación del revestimiento. d) Juntas mínimas y/o de dilatación inadecuadas u otros problemas estructurales. e) Uso de productos de limpieza inadecuados, dañinos o abrasivos; ej. Ácidos, polvos abrasivos, diluyentes, etc. g) Daño causado por causas naturales como; huracanes, lluvia, terremotos y otros. h) Problemas de tonos o calibres producidos por la mezcla de los mismos durante la instalación. Asegurese de revisar el material recibido PREVIO a la instalación. Instalar productos por zona de un mismo tono y calibre.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	DESCRIPCIÓN	NORMA	RESULTADOS	VALOR DE ACUERDO A LA NORMA
	PROPIEDADES FÍSICAS			
	ABSORCIÓN DE AGUA	ISO 10545-3	1.1~1.6 (Promedio 1.3)	$0.5\% \leq E \leq 3\%$
	DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE			
	LARGO Y ANCHO	ISO 10545-2	599.9~600.2 cm	$\pm 0.5\%$
	ESPESOR		9.9 ~ 10.2 mm	$10.0 \pm 0.5\%$
	ORTOGONALIDAD		0	$\pm 0.5\%$
	RECTITUD DE LOS LADOS		0	$\pm 0.5\%$
	PLANITUD SUPERFICIE			
	Curvatura Central		0 ~ 0.05%	$\pm 0.5\%$
	Curvatura Lateral		N/D	N/D
	Deformación		-0.01 ~ +0.02%	$\pm 0.5\%$
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL	ISO 10545-7	PEI IV	I a V
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545-4	36.7~ 37.6 Valor promedio 37.0	Valor promedio ≥ 30 ; Valor individual ≥ 27
	MODULO DE ROTURA		1843N	≥ 1100
	RESISTENCIA QUÍMICA	ISO 10545-13	N/D	N/D
	RESISTENCIA A LA MANCHAS	UNE-EN 14411	Clase 5	Mínimo clase 3

